


## ADLER Porentinktur

**12040**


### Popis výrobku

Pórová tinktúra na vodnej báze a na báze svetlostálych pigmentov.

### Oblasť použitia

Pre vytvorenie plôch s tzv. „efektom zväpnenia“, príp. k docieleniu zafarbenia pórov hrubopórovitých drevnín krycím spôsobom.

ADLER Porentinktur 12040 sa používa tak na bezfarebné základovanie prírodných alebo namorených plôch tak aj na otvoreno-pórovité dreviky lakované kryciami farbami.

Prelakovanie je možné vodou riediteľnými aj PUR lakmi.

ADLER Porentinktur 12040 je možné tónovať tónovacími pastami Pintasol-Universalabtönpasten (Firma Clariant); max. pridané množstvo 3%.

### Spracovanie

Drevo prebrúsiť v smere drevných vlákien ostrým brúsny papierom zrnitosťou 120-150. Plochy dôkladne vykartáčovať kefou s mosadzným vlasom v smere pórov a potom odstrániť brúsny prach.

Podľa potreby je možné morenie v požadovanom farebnom odtieni. Po uschnutí moridla previesť základné lakovanie s medzibrúsením. Musí sa dodržať pridanie riedidla podľa tech. listu.

Aj pre plochy s inak sfarbenými pórmí, prelakovanými s kryciami lakmi je potrebná príprava podkladu dvojnásobným nánosom laku s medzibrúsením.

Po sušení cez noc na dvakrát základované plochy tenko nastriekať ADLER Porentinktur 12040 a po sušení asi 1 hodinu pri izbovej teplote vytrieť tinktúru brúsny rúnom (napr. Scotch Brite od firmy 3M) alebo suchou handričkou naprieč k pórom a potom odfúknuť brúsny prach stlačeným vzduchom.

Po riadne prevedenom medzibrúsení zrnitosťou 280 prelakovať nie veľmi syto požadovaným vrchným lakom. Otvoreno-pórovité plochy lakované farbami odporúčame prelakovanie lakmi ADLER Pigmotop 25363 ff alebo ADLER Aqua-Top CFB 30433 ff.

Prosím obráťte

12-09 (nahrádza 06-09)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza  
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: [info@adler.sk](mailto:info@adler.sk), [www.adler.sk](http://www.adler.sk)

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zostáladit' s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pred prevedením prác je nutné vždy vyskúšať vzorku na originálnom podklade, pretože najmä u tmavých moridiel môže dôjsť k vymývaniu farbív. Výsledkom je nečistý vzhľad pórov. Dostatočným nalakovaním drevných pórov základným lakom a použitím pigmentových moridiel, ako napr. ADLER Aqua- Neoantik 14471 ff je možné vyhnúť sa tomuto problému.

<b>Výdatnosť</b>	1 liter ADLER Porentinktur stačí na 10-15 m <sup>2</sup> plochy
<b>Riedenie</b>	vodou
<b>Dodávaný odtieň</b>	štandardný biely odtieň (Standard-Farbton weiss) 12040
<b>Skladovateľnosť</b>	9 mesiacov v orig. uzavretých obaloch
<b>Skladovanie</b>	v chlade, nie v mraze
<b>Balenie</b>	750 ml, 5 kg
<b>Techn. bezpečnostné údaje</b>	<b>Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov.</b>