

ADLER 1K-Gartenmöbellasur**53159 sgg.**

Finitura trasparente per legno all'acqua per mobili da giardino per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**Indicazioni generali**

Finitura trasparente all'acqua, non ingiallente. Il prodotto si contraddistingue per l'ottima resistenza alle intemperie e ai raggi UV, l'ottima resistenza ai graffi, l'elevata resistenza al blocking e la buona resistenza chimica.

Caratteristiche particolari e norme

- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

Campi d'impiego

- Mobili da giardino, lettini e sedie in legno.
- Per richieste molto elevate di resistenza alle creme e ai grassi, consigliamo ADLER 2K-Gartenmöbellasur.

LAVORAZIONE**Istruzioni di lavorazione**

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Evitare l'inglobamento d'aria durante questa operazione.
- Una temperatura minima di + 10 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per la lavorazione sono fra i 10 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.

Metodo di applicazione0 – 10% H₂O

Procedura di applicazione	Airless	Airless air-assist Airless (Airmix, Aircoat, etc.)	Pistola con tazza pressurizzata
Ugello (ø mm)	0,28 – 0,33	0,28 – 0,33	2.2
Ugello (ø inch)	0.011 – 0.013	0.011 – 0.013	
Pressione spruzzo (bar)	80 – 100	80 – 100	3 – 4
Aria di polverizzazione (bar)	-	1 – 2	-
Diluizione	acqua		
Aggiunta di diluente in %	-	-	0 – 10
Resa per mano (g/m ²) ¹⁾	ca. 130 – 200		
Quantità di applicazione (µm)	ca. 100 – 150		
¹⁾ Resa inclusa l'aggiunta del diluente e l'overspray			

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a temperatura ambiente 20 °C)



12h

Fuori polvere (ISO 1517)	dopo ca. 30 min.
Asciutto al tatto	dopo ca. 5 ore
Completamente asciutto	dopo ca. 12 ore

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 (diluito 1:1 con acqua).

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di latifoglia a poro fino e grosso, legno di conifera

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Umidità del legno

Elementi costruttivi in legno a precisione dimensionale:
13 % +/- 2 %

Preparazione del supporto

Carteggiatura del legno grana 120 - 150

L'applicazione del prodotto deve essere fatta appena dopo la carteggiatura per evitare una riduzione dell'adesione.

CICLO DI VERNICIATURA

Impregnante	1 x Aquawood Primo A3 - A6 5453000310 sgg. Essiccazione intermedia: ca. 4 ore Si raccomanda cautela nell'utilizzo del prodotto protettivo per il legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
Carteggiatura intermedia	Grana 280
	
Applicazione finale	2 x ADLER 1K-Gartenmöbellasur 53159 sgg.

MANUTENZIONE E RINNOVO


Manutenzione e rinnovo	La durata dipende da molti fattori. In particolare da: esposizione alle intemperie, protezione costruttiva, sollecitazione meccanica e scelta della tinta. Per una lunga durata sono necessari tempestivi lavori di manutenzione. Pertanto è consigliata una manutenzione una volta l'anno. Pulizia con ADLER Top-Cleaner 51696. Manutenzione con ADLER Top-Care 7227000210 nella confezione ADLER Windoor Care-Set 7229000300. Correzioni di piccoli danni con materiale originale. Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
-------------------------------	--

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni	25 kg														
Tonalità / gradi di brillantezza	<table border="0"> <tr><td>Fernblau</td><td>53159</td></tr> <tr><td>Hellbraun</td><td>53161</td></tr> <tr><td>Zeder</td><td>53162</td></tr> <tr><td>Nuss</td><td>53163</td></tr> <tr><td>Grün</td><td>53164</td></tr> <tr><td>Rot</td><td>53167</td></tr> <tr><td>Grau</td><td>53168</td></tr> </table> <p>Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.</p> <p>Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.</p>	Fernblau	53159	Hellbraun	53161	Zeder	53162	Nuss	53163	Grün	53164	Rot	53167	Grau	53168
Fernblau	53159														
Hellbraun	53161														
Zeder	53162														
Nuss	53163														
Grün	53164														
Rot	53167														
Grau	53168														
Prodotti complementari	ADLER Aqua-Cleaner 80080 ADLER Top-Cleaner 51696 ADLER Top-Care 7227000210 ADLER Windoor Care-Set 7229000300 Aquawood Primo A3 - A6 5453000310 sgg.														

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / magazzinaggio



Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Dati tecnici

Contenuto COV Valore limite UE per ADLER 1K-Gartenmöbellasur (cat. A/d): 130 g/l (2010). Aquawood 1K-Gartenmöbellasur contiene al massimo 90 g/l VOC.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare ispirare gli aerosoli di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).
