

Aquafix S

8110

Pasta strukturalna do systemów powłok na bazie wody dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

91201

Informacje ogólne

Pasta strukturalna przeznaczona do farb bezbarwnych i pigmentowanych na bazie wody, takich jak lakiery do mebli ADLER, produkty Aquawood do okien i drzwi wejściowych, Polycolor 2K SQ oraz ADLER Print-Protect, pozwalająca na uzyskanie powierzchni strukturalnych. Produkt nie ma wpływu na jakość powierzchni systemu lakierniczego (odporność chemiczna i mechaniczna).

Obszary zastosowania



Do odpornych powierzchni z efektem strukturalnym we wszystkich elementach wyposażenia wnętrz i w chronionych obszarach zewnętrznych.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Ostrożnie wymieszać Aquafix S (8110) z nieutwardzoną i nierozcieńczoną farbą; następnie dodać utwardzacz i wymaganą ilość rozcieńczalnika.
- Mieszaniny lakierów i bejc należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.
- Aquafix S (8110) prowadzi - w zależności od użytej ilości - do zauważalnego zmniejszenia połysku lakieru wyjściowego.
- Lakierowanie warstw lakieru za pomocą Aquafix S (8110) jest możliwe (bez szlifowania pośredniego, w ciągu 24 godzin); jednak struktura zostanie zredukowana.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Odchylenia prowadzą do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością.

Ilości dodawane

Maks. 4–8% wagowych na lakier.

W zależności od systemu lakierowania zalecane są następujące ilości dodawane:

Lakiery do mebli ADLER na bazie wody, takie jak np.: Bluefin Unistar (2965) Bluefin Pigmocryl NG G30 (3203) Bluefin Pigmocryl NG G40 (3204) Bluefin Pigmocryl NG G50 (3205)	5%
Aquawood Protor-Finish D (5808) oraz Aquawood Protor-Finish L (5809) Aquawood Protect (5128) Aquawood Diamond-Top D (5090) oraz Aquawood Diamond-Top L (5196) Polycolor Top 2K (5082) ADLER Print-Protect UV+ SQ (5171)	do maks. 8%
Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Covapro RS 20 (5045) lub Aquawood Finatop 40 (5140) Aquawood Finapro 20 (5101)	do maks. 4%

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)

Dodatek Aquafix S (8110) nie ma wpływu na suszenie systemów powłokowych.

Czyszczenie narzędzi

8029

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

250 g, 650 g, 1 kg

Szczegóły

Aquafix S Grob (91201)

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 9 miesiąc/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl