

Bluefin Base Ultra

2911

Wodorozcieńczalny podkład do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Tiksotropowy, wodorozcieńczalny, jednokomponentowy lakier podkładowy o bardzo dobrej sile wypełnienia, doskonałym podkreśleniu rysunku drewna i przejrzystości na ciemnych gatunkach drewna i powierzchniach bejcowanych na ciemny kolor. Produkt charakteryzuje się doskonałą tiksotropowością, dobrą szlifowalnością i znakomitą odpornością na działanie kremów i tłuszczów (CFB). Nie żółknie.


Szczególne właściwości i normy badań



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Podkład wypełniający do mebli, elementów wyposażenia wnętrz, okładzin ściennych, sufitów drewnianych itd. o dobrej przejrzystości i podkreśleniu rysunku drewnianego podłoża.

Ze względu na swoje właściwości tiksotropowe, bardzo dobrze nadaje się do gruntowania powierzchni profilowanych bądź lakierowanych w pionie.

Bluefin Base Ultra (2911) przewidziany jest jako podkład pod wodorozcieńczalne systemy lakiernicze Bluefin Unistar Thix (2966) lub inne wodorozcieńczalne lakiery do mebli firmy ADLER.

Bluefin Base Ultra Natur (2911000235) jest lekko podbarwiony, aby uwydatnić naturalny rysunek drewna.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania




- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Różne gatunki drewna (np. modrzew, różne gatunki drewna drzew egzotycznych) zawierają składniki rozpuszczalne w wodzie, które ulegają aktywacji w wyniku lakierowania wodorozcieńczalnymi lakierami do mebli. Aby zapobiec powstawaniu przebarwień i plam zalecamy w przypadku gatunków drewna bogatych w składniki wstępne zagruntowanie produktem Aduro Primer (2523).
- Gatunki drewna wrażliwe na działanie światła, mające skłonność do blaknięcia, takie jak np. wiśnia, grusza i buk z czasem zmieniają kolor. W celu zachowania naturalnego koloru drewna, przed lakierowaniem należy zastosować zasadniczo bejce wodne (np. Arova Classic (1333));

dotatkowo lakier nawierzchniowy można lekko zabarwić koncentratem (Aqua-Tint (9009)).

- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli**.

Technika nanoszenia



5-10%

	Airless	Airless wspomagany powietrzem (Airmix®, Aircoat, itd.)	Pistolet kubkowy
Dysza Ø (mm)	0,23 - 0,33		2,0
Ciśnienie natrysku (bar)	100 - 120	60 - 90	2 - 3
Powietrze rozpylające (bar)	-	1 - 2	-
Rozcieńczalnik	Woda		
Dodatek rozcieńczalnika w %	-		5 - 10
Ilość наносzona jednorazowo (g/m²)	100 - 120		
Łączna ilość наносzona (g/m²)	max. 450*		

*(Lakier podkładowy i nawierzchniowy)

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)

Możliwość szlifowania i nanoszenia kolejnej warstwy:	ok. 2 h
--	---------

Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku i warunków układania w sztaplu.

Niska wilgotność powietrza, wysokie temperatury lub zbyt duża prędkość powietrza w fazie suszenia początkowego, mogą prowadzić do gorszego odgazowania.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi



8029

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Drewno drzew liściastych i iglastych (drewno lite, płyty fornirowane, (powlekane) płyty wiórowe, materiały z włókien drzewnych).

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podłoża	Drewno drzew liściastych: przeszlifować papierem o granulacji 150-180 Drewno drzew iglastych: przeszlifować papierem o granulacji 100-150 i oczyścić
BUDOWA POWŁOKI	
Podkład	1 x Bluefin Base Ultra (2911)
Szlifowanie międzyoperacyjne 	Granulacja papieru 240 – 320 Unikać przeszlifowań! Usunąć pył ze szlifowania.
Lakierowanie nawierzchniowe	1 x lakierowanie bezbarwnymi lakierami na bazie wody, takimi jak np.: Bluefin Unistar Thix (2966)
CZYSZCZENIE & PIELĘGNACJA	
Czyszczenie i pielęgnacja	Czyszczenie produktem Clean-Möbelreiniger (7202) i pielęgnacja przy użyciu Clean-Möbelpflege Plus (7222).
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	5 kg, 25 kg
Odcienie barwy / stopnie połysku	Kolor(y) standardowy(e): Farblos (2911000200) Natur (2911000235)
Produkty dodatkowe	Aduro Primer (2523) Arova Classic (1333) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aqua-Tint (9009) Bluefin Unistar Thix (2966) Clean-Möbelpflege Plus (7222) Clean-Möbelreiniger (7202) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
Trwałość / przechowywanie 	Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w chłodnym miejscu, ale chronić przed mrozem.
Dane techniczne	Lepkość w stanie dostarczanym: 4000 mPas – 4500 mPas (Lepkościomierz Brookfielda 4/20 obr. na m./2 min/20 °C)
Dane BHP 	Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła. Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl