

Abziehlack

1601

Bezbarvý, rozpouštědlový ochranný lak na kovy pro průmyslové a komerční použití

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

1601000200

Všeobecné informace

Bezbarvý ochranný lak na kov na bázi rozpouštědel pro dočasnou ochranu kovových povrchů před znečištěním.

Oblasti použití



K vytvoření dočasného ochranného filmu na všechny kovové povrchy, aby se zajistila co nejkratší doba čištění stříkacích kabin, zejména stříkacích kabin a stříkacích stojanů. Po adekvátním znečištění se odlupovatelný nátěrový film stáhne spolu s ulpívajícími zbytky nátěru a zlikviduje jako nebezpečný odpad. Stříkací kabiny lze poté opět chránit pomocí Abziehlack (1601)


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Používejte pouze na podklady odolné vůči rozpouštědlům.
- Příliš tenké vrstvy snímacího laku se později obtížně odstraňují!
- Pokud je ředění příliš nízké, mohou se při stříkání pistolí s kelímkem tvořit nitě, což však nemá žádný vliv na ochrannou funkci.
- Snímací lak by se měl obnovit nejpozději po 6 měsících. Starší filmy křehnou a nelze je již snadno odloupnout. Vyšší teploty a sluneční záření zkracují životnost slupovacího filmu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



	Nádobková pistole	Natírání	Válečkování
Tryska Ø (mm)	1,8	-	-
Stříkací tlak (bar)	2 - 3	-	-
Ředidlo	Nitro-Verdünner 8017 (8017)		
Přídavek ředidla (%)	70	0 - 10	
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	150 - 200		

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

Přetíratelnost	cca 3 - 4 h
----------------	-------------

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Uvedení stříkací kabiny s vodním postřikem do provozu

po vyschnutí přes noc

Čištění pracovních nástrojů

8501



8017

Ihned po použití s Waschverdünner (8501) nebo Nitro-Verdünner (8017).

PODKLAD**Druh podkladu**

Kovové povrchy stříkacích kabin nebo stříkacích stanovišť

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený mastnoty, vosků a dřevního prachu.

Příprava podkladu

Očistěte a odmastěte kovové povrchy určené k lakování pomocí Waschverdünner 8501 (8501) nebo Aceton-Waschmittel (7215).

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Nános produktu**

Nejméně 2 – 3 x Abziehlack (1601)

Bez mezibrusu

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

5 l

Související produktyAceton-Waschmittel (7215)
Nitro-Verdünner 8017 (8017)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.