

ADLER Aquafix S

91201


Pasta strukturalna do wodorozcieńczalnych systemów powłok dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Pasta strukturalna do bezbarwnych i pigmentowych, wodnych lakierów meblowych ADLER lub produktów do okien i drzwi zewnętrznych Aquawood, ADLER Polycolor 2K SQ lub ADLER Print-Protect do uzyskiwania powierzchni z efektem struktury. Produkt nie ma wpływu na jakość powierzchni systemu lakierniczego (odporności chemiczne i mechaniczne).

Obszary zastosowania



- Do wytrzymałych powierzchni z efektem struktury na wszystkich elementach wyposażenia wewnątrz oraz w zastosowaniach zewnętrznych.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- ADLER Aquafix S 91201 wymieszać starannie z lakierem bez dodatku utwardzacza i rozcieńczalnika; następnie dodać utwardzacz i wymaganą ilość rozcieńczalnika.
- Wymieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.
- ADLER Aquafix S 91201 prowadzi do - w zależności od stosowanych ilości - widocznego zmniejszenia stopnia połysku oryginalnego lakieru.
- Polakierowanie warstw z dodatkiem ADLER Aquafix S 91201 jest możliwe (bez szlifowania międzyoperacyjnego, w ciągu 24 godz.); efekt struktury będzie jednak zredukowany.

Ilości dodawane

Max. 4 - 8 procenta wagowego na lakier.

W zależności od systemu lakierniczego zalecane są następujące ilości dodawane:

Wodorozcieńczalne lakiery meblowe jak np: ADLER Aqua-Soft CFB 30361++, ADLER Pigmocryl 31105++	5%
Aquawood Protor-Finish D/L, Aquawood Protect Aquawood Diamond Top D/L ADLER Polycolor 2K SQ ADLER Print-Protect	do max. 8 %
Produkty okienne 1-komponentowe jak Aquawood Covatop XT 20 lub Aquawood Finatop 40	do max. 4 %

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.

Czasy schnięcia

(w 23°C i 50% wilgotności względnej)

Dodatek ADLER Aquafix S 91201 nie wpływa na schnięcie systemów lakierniczych.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.


W celu usunięcia przyschniętych resztek lakieru polecamy użycie środka ADLER Aqua-Cleaner 80080 (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

180 g, 250 g, 650 g, 1 kg

Grubości ziarna

Grob (gruba) 91201

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania jak również utylizacji znajdują Państwo w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl.

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.