

Aviva Schutzanstrich

4073

Bezbarwna powłoka ochronna do mocno obciążonych ścian wewnętrznych, dedykowana dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Otwarta na dyfuzję, bezbarwna powłoka ochronna, przeznaczona specjalnie do mocno obciążonych powierzchni we wnętrzach, dostępna w wersji błyszczącej lub matowej. Powłoka ta zwiększa odporność mechaniczną i zapewnia bardzo dobrą łatwość czyszczenia.

Szczególne właściwości i normy badań



- **ÖNORM EN 13300**
odporność na szorowanie na mokro: R-klasa 1



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania




Szczególnie nadaje się do obszarów o mocno obciążonych powierzchniach we wnętrzach, takich jak np. klatki schodowe, kuchnie, pokoje dziecięce, itd.

Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach poziomych obciążonych wodą.

STOSOWANIE



Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- W celu uniknięcia nawarstwiania się farby należy nakładać ją metodą „mokre na mokre”.
- Uwidocznienia poprawek na powierzchni zależą od wielu czynników i są z tego względu nieuniknione (zgodnie z BFS-Merkblatt 25). Przy poprawkach na powierzchni należy używać materiału o tej samej konsystencji i numerze partii oraz tego samego narzędzia.
- Wykonując próbki należy sprawdzić kolor, kompatybilność, jak również przyczepność do podłoża.
- Dobrze wygładzić pomalowane pędzlem obszary, a następnie przetoczyć powierzchnię w jednym kierunku.

- Obszary, które nie mają być pokrywane, starannie przykryć i okleić. Rozpryski farby należy natychmiast usuwać wodą.

Technika nanoszenia

0-5% H₂O

| | Pędzel | Wałek |
|----------------------------------------------------|--------|-------|
| Rozcieńczalnik | Woda | |
| Dodatek rozcieńczalnika w % | 0 - 5 | |
| Wydajność na jedno naniesienie (m ² /l) | 6 - 8 | |

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



| | |
|-------------------------------|---------|
| Można nanieść kolejną warstwę | 6 godz. |
|-------------------------------|---------|

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Maksymalne właściwości powłoki osiąga się po ok. 4 tygodniach.

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.

Do usuwania przyschniętych pozostałości produktu polecamy produkt Clean Abbeizer-Express (8313).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Farby ścienne Aviva na bazie dyspersji, stare powłoki dyspersyjne w dobrym stanie, tynki mineralne, gipsowe i beton.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność takich, jak tłuszcze, woski, silikon, żywica itp. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Usunąć stare powłoki nie nośne.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktualne karty BFS

Przygotowanie podłoża

Zanieczyszczenia z tłuszczu i oleju usunąć dokładnie za pomocą odtłuszczacza Clean Multi-Entfetter (7233).

W przypadku czystych, lekko chłonnych, suchych i stabilnych podłoży nie jest wymagana obróbka wstępna.

Zwalczanie pleśni w pomieszczeniach za pomocą Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) lub Aviva Fungisan (8308).

BUDOWA POWŁOKI

Warstwa podkładowa

W razie potrzeby Aviva Terra Ultra-Weiß (4024), Aviva Ultra-Color SD (4050), Aviva Home-Weiß Plus (4071) lub Aviva Home-Color (4063)



Warstwa nawierzchniowa

1 x Aviva Schutzanstrich (4073)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkości opakowań | 11 |
| Odcienie barwy / stopnie połysku | Kolor(y) standardowy(e): Farblos, Glänzend (4073050252) Farblos, Matt (4073050253) |
| Produkty dodatkowe | Clean Abbeizer-Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Home-Color (4063) Aviva Home-Weiß Plus (4071) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Terra Ultra-Weiß (4024) Aviva Tiefengrund WV (4074) Clean Multi-Entfetter (7233) Aviva Ultra-Color SD (4050) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów. |

POZOSTAŁE INFORMACJE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość / przechowywanie  | Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C). Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość. |
| Dane techniczne | Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna według dyrektywy 2004/42/EG dla Aviva Schutzanstrich (kat A/b): 100 g/l. Aviva Schutzanstrich zawiera maksymalnie 30 g/l LZO. |
| GISCODE | BSW20 |
| Deklaracja składników zgodnie z wytycznymi VdL-RL 01 | Woda / Dodatki do powierzchni międzyfazowej / Środki zwilżające / Dodatki reologiczne / Biocydy / Żywice akrylowe Zawiera bronopol, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, mieszaninę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może wywoływać reakcje alergiczne. |
| Dane BHP  | Do recyklingu należy oddawać tylko puste pojemniki, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl |