

## Aviva Schutzanstrich

4073

Bezfarebný ochranný náter na vnútorné steny vystavené veľkej záťaži, určený pre domáce a remeslné použitie.

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecne

Paropriepustný, bezfarebný ochranný náter určený špeciálne pre silne namáhané povrchy v interiéri, podľa výberu v lesklom alebo matnom vyhotovení. Ochranný náter zvyšuje mechanickú odolnosť a zabezpečuje veľmi dobrú čistiteľnosť.

#### Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM EN 13300**  
Oderuodolnosť za mokra: R-trieda 1



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**  
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

#### Oblasti použitia



Obzvlášť vhodný pre oblasti so silne namáhaným povrchom v interiéroch, ako sú napr. schodiská, kuchyne, detské izby atď.

Nevhodné pre vodorovné povrchy so zaťažovacími vodou.

### SPRACOVANIE


#### Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Náter nanášajte spôsobom „mokrú na mokrou“ v jednom kroku, aby ste zabránili tvorbe nánosov.
- Označenie opráv na povrchu závisí od mnohých faktorov, a preto sa mu nedá vyhnúť (Technický list BFS 25). Pri oprave povrchu sa musí použiť materiál rovnakej konzistencie a čísla šarže, ako aj rovnaký nástroj.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Plochy natreté štetcom dobre rozotrite a potom po povrchu prejdite valčekom v jednom smere.

- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte. Farebné škrvy okamžite odstráňte vodou.

### Technika nanášania

0-5% H<sub>2</sub>O1 l  
↓  
6-8 m<sup>2</sup>

	Natieranie	Valčekovanie
Riedenie	Voda	
Prídavok riedidla v %	0 - 5	
Výdatnosť na nános (m <sup>2</sup> /l)	6 - 8	

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

### Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



6h

prelakovateľný	cca 6 hod.
----------------	------------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Maximálne vlastnosti ochranného povlaku sa dosiahnu približne po 4 týždňoch.

### Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Clean Abbeizer-Express (8313).

## PODKLAD

### Druh podkladu

Interiérové farby Aviva na báze disperzie, staré, celistvé disperzné nátery, minerálne omietky, sadrové omietky a betón.

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Odstrániť nenosné staré nátery.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

### Príprava podkladu

Dôkladne odstráňte mastné alebo olejové nečistoty pomocou Clean Multi-Entfetter (7233).

Pre čisté, mierne savé, suché a stabilné podklady nie je potrebná žiadna predbežná úprava.

Napadnutie plesňami v interiéri ošetríte Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) alebo Aviva Fungisan (8308).

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Základná vrstva

V prípade potreby Aviva Terra Ultra-Weiß (4024), Aviva Ultra-Color SD (4050), Aviva Home-Weiß Plus (4071) alebo Aviva Home-Color (4063)


### Vrchná vrstva

1 x Aviva Schutzanstrich (4073)

## POKYNY PRE OBJEDNANIE

<b>Veľkosti balenia</b>	11
<b>Farebné odtiene/stupne lesku</b>	<b>Štandardné farebné odtiene</b> Farblos, Glänzend (4073050252) Farblos, Matt (4073050253)
<b>Súvisiace produkty</b>	Clean Abbeizer-Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Home-Color (4063) Aviva Home-Weiß Plus (4071) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Terra Ultra-Weiß (4024) Aviva Tiefengrund WV (4074) Clean Multi-Entfetter (7233) Aviva Ultra-Color SD (4050)  Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

## ĎALŠIE POKYNY

<b>Trvanlivosť/skladovanie</b>	Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
	
<b>Technické údaje</b>	Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Aviva Schutzanstrich (Kat A/b): 100 g/l. Aviva Schutzanstrich obsahuje max. 30 g/l VOC.
<b>GISCODE</b>	BSW20
<b>Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01</b>	Voda / Prísady pre rozhranie / Zmäčadlá / Reologické prísady / Biocídy / Akrylové živice Obsahuje bronopol, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže spôsobiť alergické reakcie.
<b>Technicko-bezpečnostné údaje</b>	Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad. Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke <a href="http://www.adler.sk">www.adler.sk</a> .
