

Aviva Silikon-Primer

4082

Koncentrat podkładu do obszarów zewnętrznych dedykowany dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalny koncentrat podkładu na bazie żywicy silikonowej, przeznaczony do gruntowania porowatych, chłonnych i lekko piaszczących podłoży mineralnych. Utrwala piaszczące lub lekko kredujące podłoża oraz wyrównuje podłoża o silnej lub zróżnicowanej chłonności. Służy jako środek zwiększający przyczepność oraz zwiększający działanie hydrofobowe. Produkt ma słaby zapach i charakteryzuje się bardzo dobrym wnikaniem oraz wysoką paroprzepuszczalnością.

Szczególne właściwości i normy badań



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania

Do chłonnych, piaszczących jak również lekko kredowych mineralnych podłoży, takich jak cement wapienny, tynk cementowy, kamień naturalny, cegła piaskowo-wapienna, mur z cegły i beton w obszarach zewnętrznych.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem należy dobrze wymieszać lub dobrze wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Aplikacja najlepiej za pomocą pędzla lub szczotki.
- W przypadku podłoży o normalnej chłonności produkt rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1, w przypadku podłoży o dużej chłonności nakładać produkt bez rozcieńczania. W przypadku mocno wsiąkliwych i piaszczystych podłoży tynkowych ewentualne pomalować dwukrotnie mokre-na-mokre.
- Nie należy dopuszczać do powstawania błyszczących miejsc podczas wysychania.
- Aviva Silikon-Primer musi mieć możliwość głębokiego wnikania w podłoże.
- Obszary, które nie mają być pokrywane, starannie przykryć i okleić. Rozpryski farby należy natychmiast usuwać wodą.

- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia

1:1 H₂O8-16 m²100-150g
↓
1m²

	Pędzel
Rozcieńczalnik	Woda
Dodatek rozcieńczalnika w %	max. 100
Ilość наносzona jednorazowo (ml/m ²)	100 - 150
Wydajność na jedno naniesienie (m ² /l)	8* 16**

* nierozcieńczony

** rozcieńczony

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



8-10h

Kolejna warstwa	ok. 8 - 10 godz.
-----------------	------------------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

Czyszczenie narzędzi



Czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Do chłonnych, piaszczących bądź lekko kredowych mineralnych podłoży, takich jak wapno, cement wapienny, tynk cementowy, kamień naturalny, mur z cegły i beton.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność takich, jak tłuszcze, woski, silikon, żywica itp. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktualne karty BFS

Przygotowanie podłoża

W przypadku czystych, suchych i nośnych podłoży nie jest konieczna obróbka wstępna.

Usunąć stare powłoki nie nośne.

Małe pęknięcia, otwory lub nierówności należy wyrównać odpowiednią szpachlą. Zeszlifować zadziory szpachlówki i dokładnie odpylić.

Świeży tynk, beton i jastrychy należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 4 tygodnie. Miejsca po czyszczeniu muszą być dobrze związane i wyschnięte. W razie potrzeby fluatować. W przypadku zalegających zanieczyszczeń, substancji obniżających przyczepność lub warstw pyłących

należy wyczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem (przestrzegając przepisów prawnych).

Zanieczyszczenia z tłuszczu i oleju usunąć dokładnie za pomocą odłuszczacza Clean Multi-Entfetter (7233).

Na miejsca pokryte przez glony, zielony osad lub pleśń nanieść produkt Aviva Fungisan (8308).

BUDOWA POWŁOKI

Podkład	1 x Aviva Silikon-Primer (4082)
Międzywarstwa bądź warstwa nawierzchniowa	Aviva Tirocil-Color (4086) lub Aviva Tirocil-Weiß (4085)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań	5 l
Odcienie barwy	Kolor(y) standardowy(e): Farblos (4082000200)
Produkty dodatkowe	Aviva Tirocil-Color (4086) Aviva Fungisan (8308) Aviva Tirocil-Weiß (4085) Clean Multi-Entfetter (7233) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 2 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane techniczne

Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna według dyrektywy 2004/42/EG dla Aviva Silikon-Primer (kat A/h): 30 g/l.
Aviva Silikon-Primer zawiera maksymalnie 10 g/l LZO.

GISCODE

BSW50

Deklaracja składników zgodnie z wytycznymi VdL-RL 01

Woda / Dyspersje akrylanowe / Additive / Silikonharz

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszaninę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT), terbutrynę. Może wywoływać reakcje alergiczne.

Informacje dla alergików dostępne pod numerem telefonu +43 5242 6922-713.

Dane BHP



Do recyklingu należy oddawać tylko puste pojemniki, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się

w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony
www.adler-lakiery.pl
