

Aviva Tiefengrund LM

4080

Op losmiddel gebaseerde **grondverf voor buiten** voor doe-het-zelvers en professionals

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Oplosmiddelhoudende, transparante grondlaag voor grondverf op poreuze, extreem sterk zuigende en zandende minerale ondergronden. Alkalibestendig en vorstbestendig. Verstevtig sterk zandende of licht verpoederende oppervlakken en egaliseert ondergronden met een extreem sterke of wisselende zuigkracht. Het product onderscheidt zich door een uitstekend hechtvermogen en een hoge waterdampdoorlaatbaarheid.

Toepassingsgebieden



Voor schurende en zuigende minerale ondergronden zoals pleisterwerk of beton enz. in het exterieur.


VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +5 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Bij voorkeur aanbrengen met een kwast of borstel
- Zet sterk zuigende en zandende pleisterondergronden eventueel tweemaal nat-in-nat in de grondverf.
- Glanzend opdrogen moet absoluut worden vermeden.
- Aviva Tiefengrund LM moet diep in de ondergrond kunnen doordringen.
- Bedek zorgvuldig de gebieden die niet gecoat moeten worden en plak ze af. Verwijder verfspatten direct met Adlerol-Verdünner 7231 (7231)
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Opbrengtechniek



	Kwasten
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m ²)	150 - 200
Rendement per toepassing (m ² /l)	6 - 9

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Vervolgcoating

ca. 24 uur(en)

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken

7231

Direct na gebruik met Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Voor schurende en zuigende minerale ondergronden zoals pleisterwerk of beton enz. in het interieur

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen enz. en vrij van stof zijn en moet worden gecontroleerd op geschiktheid voor coating.

Raadpleeg de aanvullende documenten:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Actuele BFS gegevensbladen

Ondergrondvoorbereiding

Voor schone, droge en solide ondergronden is geen voorbehandeling nodig. Verwijder niet-draagkrachtige oude verflagen.

Repareer kleine scheurtjes, gaten of oneffenheden met een geschikte plamuur. Schuur plamuurresten af en verwijder stof grondig.

Laat vers pleisterwerk, beton en dekvloer minimaal 4 weken drogen. Geretoucheerde oppervlakken moeten goed worden uitgehard en uitgedroogd. Behandel indien nodig met fluorsilicaat. Bij vuilafzettingen, scheidingsmiddelen of meelkorrellagen mechanisch of met hogedrukwaterstralen reinigen (in overeenstemming met de wettelijke voorschriften).

Verwijder vet- of oliehoudende onzuiverheden grondig met Clean Multi-Entfetter (7233).

Behandel algen, groene aanslag of schimmels buiten met Aviva Fungisan (8308).

COATINGOPBOUW**Grondering**

1 x Aviva Tiefengrund LM (4080)

Tussenlaag / aflaklaag

Aviva Acryl-Color (4084)

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

750ml, 5l


Kleuren

Standaardkleur(en):
Farblos (4080000200)

Toevoegingsproducten

Adlerol-Verdünner 7231 (7231)
Clean Multi-Entfetter (7233)
Aviva Fungisan (8308)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 3 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Technische gegevens

VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Aviva Tiefengrund LM (Cat A/h): 750 g/l.
Aviva Tiefengrund LM bevat maximaal 730 g/l VOS.

GISCODE

BSL50

Verklaring van ingrediënten volgens VdL-RL 01

acrylharsen / Alifaten / Filmvormer

Veiligheidstechnische informatie

Alleen volledig lege containers kunnen worden afgevoerd voor recycling, vloeibare materiaalresten kunnen worden afgevoerd als verfafval op waterbasis, opgedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of huishoudelijk afval.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.