

Metallic-Base

2403

Vernis métallisé polyuréthane bi-composant à base de solvants pour l'ameublement et l'aménagement intérieur à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Vernis métallisé polyuréthane à base de solvants pour les surfaces de meubles. Très bonne résistance mécanique et chimique et excellente résistance à la lumière.

Propriétés particulières et normes d'essai



- **ÖNORM A 1605-12 (surfaces de meubles)**
Résistance aux agents chimiques : 1-B1
l'inflammation: 5-B (difficilement inflammable Möbeloberfläche)



- **DIN 68861 (surfaces de meubles)**
Partie 1 : Comportement sous contrainte chimique : 1 B



- **ÖNORM A 3800-1 (comportement au feu)**
En combinaison avec un support difficilement inflammable : difficilement inflammable, Q1, Tr 1.



- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Pour la réalisation d'effets métallisés de haute qualité pour les meubles et l'ensemble de l'intérieur, y compris les cuisines et les sanitaires, par ex. les surfaces de rangement dans les cuisines et les pièces d'habitation, les salles de bains, les bureaux et le domaine professionnel, les façades et les surfaces visibles en permanence, les surfaces sollicitées des sièges et les surfaces non visibles en permanence (à l'exception des dessus de table): domaine d'utilisation avec un vernis de finition approprié (par ex. Aduro Pigmotop (2514)) II à IV selon la norme ÖNORM A 1610-12.

Application en combinaison avec un vernis de finition approprié.

APPLICATION

Indications d'application



- Bien remuer le produit avant l'utilisation et pendant l'application.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- Metallic-Base doit être recouvert d'un vernis de finition incolore approprié.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de

produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

- Veuillez respecter nos **ARL 131 – Directives de travail pour les vernis pour meubles PUR**.

Rapport de mélange



8419 10%

10 partie(s) en poids Metallic-Base (2403)
1 partie(s) en poids PUR-Hardener 8419 (8419000210)

Metallic-Base (2403) ne peut être utilisé qu'avec du durcisseur et dans le rapport de mélange indiqué. Des écarts engendrent des défauts de film et d'adhérence.

Durée de vie en pot



8 heure(s)

Une prolongation de la durée de vie en pot n'est pas possible.

Des températures plus élevées raccourcissent la durée de vie en pot.

Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être utilisée pendant la durée de vie en pot.

Technique d'application



10% 8519

	Pistolet à godet
Buse de pulvérisation Ø (mm)	1,8
Pression de pulvérisation (bar)	2 - 3
Diluant	DD-Verdünner 8519
Ajout de diluant (%)	10
Viscosité Godet de 4 mm (s)	18
Quantité d'application par couche (g/m ²)	100 - 120
Quantité d'application totale (g/m ²)	max. 450

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage


(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Séchage entre les applications	2 - 5 minutes
Recouvrable à température ambiante	1 heure(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des outils



8519

8529

Immédiatement après usage avec DD-Verdünner 8519 (8519) ou PUR-Verdünner 8529 (8529).

SUPPORT

Type de support

Pour le vernissage opaque, bois massif ou bois de particules ou matériaux à base de fibres de bois, plaqué ou recouvert d'une pellicule primaire.

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support

Ponçage avec un grain 150-180

Plaques de support recouvertes d'une pellicule primaire : Grain 180 - 240

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Couche d'apprêt	<p>Pour les surfaces recouvertes de vernis à poncer à pores fermés</p> <p>Plaques de support recouvertes d'une pellicule primaire : (ponçage en profondeur de la pellicule avec grain 240) 1 x Aduro Spritzfüller (2410) ou Aduro Ecofill (2416) est avantageux</p> <p>Bois massif, panneaux de particules bruts ou plaques de support plaquées avec du placage de compensation : 2 x Aduro Spritzfüller (2410) Ponçage intermédiaire Grain 280-360</p> <p>Panneaux MDF : 1 x pré-isolé avec Aduro Isoliergrund (2502) ou Aduro Legnopur (2513) 1 – 2 x Aduro Spritzfüller (2410) Ponçage intermédiaire Grain 280-360</p> <p>Les supports indiqués sont peints avec Pigmopur G50 (2406) dans une teinte adaptée à l'effet métallisé prévu et recouverts de Metallic-Base (2403) dans les 24 heures suivant l'application de Pigmopur, sans ponçage.</p> <p>Pour les surfaces recouvertes de vernis à poncer à pores ouverts Ponçage du bois Grain 180 Éliminer la poussière de ponçage, en particulier des pores du bois. 1 x Pigmopur G50 (2406) dans la teinte désirée Séchage pendant une nuit à température ambiante. Ponçage intermédiaire Grain 320 Le ponçage intermédiaire doit avoir lieu immédiatement avant l'application de la couche de vernis suivante, pour garantir une bonne adhérence intercouche.</p>
Vernissage à effet	Recouvrir d'une couche homogène de Metallic-Base (2403) sur les 4 côtés, pas trop saturés, à l'aide d'un pistolet à godet
Vernis de finition	<p>Durée de séchage intermédiaire : environ 1 heure(s)</p> <p>Aucun ponçage intermédiaire</p> <p>1 x 80 – 100 g/m² Aduro Pigmotop (2514) dans le degré de brillance désiré</p>
INDICATIONS DE COMMANDE	
Conditionnement	1 kg, 4 kg
Teintes	<p>Metallic-Base (25834)</p> <p>Pour obtenir différentes teintes, Metallic-Base (2403) peut être teinté avec jusqu'à 10 % de Pigmopur G50 (2406).</p>
Produits complémentaires	<p>Aduro Ecofill (2416) Aduro Isoliergrund (2502) Aduro Legnopur (2513) Aduro Pigmotop (2514) Aduro Spritzfüller (2410) DD-Verdünner 8519 (8519) Pigmopur G50 (2406) PUR-Hardener 8419 (8419) PUR-Verdünner 8529 (8529)</p> <p>Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.</p>

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques

Viscosité à la livraison : 22 – 28 secondes selon la norme DIN 53211
(4 mm-Godet, 20 °C)

**Données techniques de
sécurité**

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.