

Poly-Spachtel

7518

Dwukomponentowa szpachlówka do zastosowań **wewnątrz i na zewnątrz w przemyśle i rzemiośle**

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Dwukomponentowa szpachlówka poliestrowa na bazie rozpuszczalnika, przeznaczona do wyrównywania ubytków na powierzchniach narażonych na obciążenia. Szybkie utwardzanie, dobra szlifowalność, bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych i drewna. Dobra odporność na czynniki atmosferyczne.


Szczególne właściwości i normy badań



• Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Naprawa ubytków w drewnie lub tworzywach sztucznych wewnątrz i na zewnątrz (meble, drzwi, podłogi, okna, listwy)

Wypełnianie pęknięć

Klejenie uszkodzonych miejsc

Odpowiednia do napraw i poprawek na niewielkich powierzchniach. Do szpachlowania całych powierzchni zalecamy stosowanie odpowiednich szpachlówek powierzchniowych, takich jak np. Feinspachtel (7525) lub Kunstharzspachtel (7523).

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Ciepło przyspiesza, zimno spowalnia reakcję utwardzania.
- Nie nadaje się do stosowania jako szpachlówka całościowa; nie utwardza się w cienkich warstwach. Do takich zastosowań zalecamy użycie np. Poly-Feinspachtel (7526).
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Proporcje mieszania



100 części wag. Poly-Spachtel (7518)

3 części wag. pasty utwardzającej

Starannie wpracować w podłoże!

Zastosowanie zbyt dużej ilości powoduje uszkodzenia struktury szpachli i może prowadzić do zmian odcienia kolejnej warstwy lakieru.

Czas przydatności mieszaniny do użycia

ok. 2 - 6 min.

**Technika nanoszenia****Metoda nanoszenia****Szpachlowanie**

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można nakładać kolejną warstwę

ok. 30 min.

Można szlifować
(szlifowanie, wiercenie, frezowanie)

ok. 20 min.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

8017



8501

Natychmiast po użyciu Nitro-Verdünner (8017) lub Waschverdünner (8501). Utwardzona szpachlówka nie może już być usuwana za pomocą rozpuszczalników, lecz tylko mechanicznie lub w wysokich temperaturach (> 200 °C).

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno, tworzywa sztuczne, kamień naturalny lub sztuczny

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

BUDOWA POWŁOKI**Naniesienie produktu**

Poly-Spachtel (7518)

Szlifowanie międzyoperacyjne

Zaszpachlowane miejsca przeszlifować papierem o granulacji odpowiedniej dla danego podłoża.

Usunąć pył ze szlifowania.

Aby zapewnić dobrą przyczepność międzywarstwy, szlifowanie międzyoperacyjne należy wykonać bezpośrednio przed naniesieniem kolejnej warstwy lakieru.

Następna warstwa

Naprawiane miejsca można pokryć prawie wszystkimi popularnymi systemami lakierniczymi.

Zaleca się wykonanie próby lakierowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań	250 g łącznie z utwardzaczem
Odcienie barwy / stopnie połysku	Poly-Spachtel Transparent (7518000232)
Produkty dodatkowe	Nitro-Verdünner 8017 (8017) Poly-Feinspachtel (7526) Waschverdünner 8501 (8501) Feinspachtel (7525) Kunstharzspachtel (7523) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Natychmiast po użyciu zamknąć pojemnik.

Dane BHP



Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl