


ADLER Positiv Plus Wachsbeize

11770++



Opis

Wodorozcieńczalna bejca woskowa do drewna iglastego na bazie specjalnych syntetycznych barwników oraz wosku pszczelego do uzyskania powierzchni odpychających wodę, w dotyku miękkich i jedwabistych oraz o wyraźnym pozytywowym obrazie bejcowania.

Wszystkie odcienie barwy można nawzajem mieszać i w razie potrzeby rozjaśniać bezbarwną bejcą **ADLER Positiv Plus Wachsbeize Farblos 11770**.

Zastosowanie

Produkt specjalny do oszlifowanego, wyszczotkowanego, ociosanego, obrobionego zdzierakiem i ostruganego drewna iglastego, jak np. świerk lub jodła, gdy ma się uzyskać pozytywowo obraz bejcowania w jednym etapie pracy i po naniesieniu bejcy powierzchnia nie ma być już lakierowana. Idealny do boazerii na ściany i stropy oraz na mniej obciążone meble mieszkalne. Nie stosować do powierzchni siedzeń ani stołów.

Przerabianie

Wyszczotkowane, ociosane, obrobione zdzierakiem lub ostrugane powierzchnie bejcuje się bez dalszego przygotowania. Gładkie powierzchnie oszlifować papierem o granulacji 120. Korzystnie jest oszlifowane drewno zwilżyć wodą i po wyschnięciu oszlifować na gładko papierem o granulacji 150.

Bogate w żywicę drewno iglaste jak sosna lub limba najpierw odżywić (patrz Wytyczne dotyczące odżywiania), a następnie oszlifować papierem o granulacji 120.

Bejcę woskową ADLER Positiv Plus Wachsbeize 11770++ dobrze wymieszać przed i w czasie przerabiania. Bejcę nanosić równomiernie metodą natrysku (**natrysk sprężonym powietrzem: wielkość dyszy 1,5 – 1,8 mm, ciśnienie natrysku 2,0 – 2,5 bar**) lub szerokim miękkim pędzlem (do mniejszych powierzchni), tak by powierzchnie wydawały się lekko wilgotne.

Czas schnięcia (temperatura pomieszczenia 20 °C): ok. 12 godzin, najlepiej przez noc. Obraz pozytywowo rozwija się w pierwszej fazie schnięcia (ok. 20 min), w czasie której nie wolno stosować suszenia wymuszonego.

Wyschnięte powierzchnie szczotkuje się w kierunku słoików szczotką wygładzającą (kombinacja włókien ze skórą) lub agregatem maszynowym do szczotkowania do momentu uzyskania powierzchni o jedwabistym połysku i aksamitnych w dotyku.

Lakierowanie **nie jest możliwe**.

Woskowanie wyszczotkowanej powierzchni za pomocą wosku do natryskiwania ADLER Ceradur-Spritzwachs 50711 lub wosku twardego ADLER Naturnah Hartwachs 96050 zwiększa ochronę powierzchni.

Przed rozpoczęciem bejcowania należy zawsze przeprowadzić próbę na oryginalnym drewnie, by móc ocenić końcowy odcień barwy. Do jednego zamówienia należy stosować bejcę z tej samej partii.

Bejcy z pistoletu do natrysku lub bejcy zanieczyszczonej pyłem drzewnym nie wlewać z powrotem do pojemnika z oryginalną bejcą.

Proszę przestrzegać naszych „Wytocznych do pracy przy bejcowaniu drewna” oraz zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki.

Wydajność

8 m²/l na pojedyncze naniesienie w zależności od kształtu bejcowanego elementu.

Forma dostawy

1 l, 5 l

Przechowywanie

W miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed zamarzaniem.

Trwałość

1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach

Odcienie barwy

Farblos	<i>bezbarwny</i>	11770
Fichte gedämpft	<i>świerk stłumiony</i>	11771
Fichte alt	<i>stary świerk</i>	11772
Bergfichte	<i>świerk górski</i>	11773
Fichte Lehm	<i>świerk gliniasty</i>	11774
Waldfichte	<i>świerk leśny</i>	11775
Fichte gekocht	<i>świerk warzony</i>	11776
Fichte gelaugt	<i>świerk wylugowany</i>	11777