

Pullex Imprägnier-Grund**4436000200**


Preparat do impregnacji drewna na bazie rozcieńczalnika, przeznaczony do użytku amatorskiego oraz w zakresie komercyjnym.

OPIS PRODUKTU**Informacje ogólne**

Bezzapachowy preparat do impregnacji drewna na bazie rozcieńczalnika do użytku amatorskiego oraz w zakresie komercyjnym, z dodatkiem biocydów, przeznaczony do drewna stosowanego na zewnątrz, bez zawierających kobalt sykatyw oraz aromatycznych rozcieńczalników.

Specyficzne właściwości oraz normy kontrolne


- Zastosowane substancje czynne zapewniają zgodnie z normami ÖNORM B 3802-2 lub DIN 68800-3 wymaganą ochronę przed sinizną drewna (test wg EN 152-1), niszczącymi drewno grzybami (test wg EN 113) oraz chronią przed insektami (test wg EN 46).
- Certyfikat (06/93) środki ochrony drewna ARGE, Związek Specjalistów Branży Chemicznej i Przemysłu Austrii
- **Substancje aktywne** (ochrona przed sinieniem drewna, środek grzybobójczy, środek chroniący przed insektami)
0,5% IPBC (3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian),
0,2% tebukonazol,
0,06% permetryna

Zakres zastosowania

- Niezachowujące wymiarów, elementy drewniane takie jak domy z drewna, podcienie, okładziny z drewna, balkony, płyty oraz zachowujące wymiary, stosowane na zewnątrz elementy drewniane takie jak okna oraz drzwi wejściowe itd. w klasach użytkowych 2 i 3.

Obróbka**Wskazówki dotyczące obróbki**

- Przed użyciem zamieszać produkt.
- Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C oraz przy względnej wilgotności powietrza > 80%.
- Bez zastosowania warstwy kryjącej produkt nie jest odporny na działanie czynników pogodowych!
- Prosimy zapoznać się naszymi „Wytycznymi roboczymi dot. użycia środków ochrony drewna”.

Technika nanoszenia

Procedura nanoszenia	Malowanie pędzlem	Zanurzanie / nanoszenie przez polewanie
Rozcieńczanie	-	
Wydajność na jedną warstwę (m²/l)	ok. 12	8-12
Wydajność na jedną warstwę (g/m²)		100-120

Uwaga: Nie rozpylać produktu!

Produkt jest przygotowany do nanoszenia pędzlem.

Forma, rodzaj podłoża oraz wilgotność drewna mają wpływ na zużycie/wydajność. Dokładne dane na temat zużycia można uzyskać dopiero po wcześniejszym nałożeniu warstwy próbnej.

Czas schnięcia

(w temp. 23°C oraz przy wilgotności względnej 50%)



Nakładanie kolejnej powłoki	po ok. 12 h
-----------------------------	-------------

Podane wartości są wartościami orientacyjnymi. Czas schnięcia uzależniony jest od rodzaju drewna, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza oraz wilgotności względnej.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą znacząco wydłużyć czas schnięcia.

W przypadku rodzajów drewna bogatych w składniki (np. dąb, iroko) czas schnięcia może się wydłużyć.

Czyszczenie roboczych**narzędzi**

Stosować preparat ADLER Adlerol bezwonny 80301.

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno drzew iglastych i liściastych oraz w przypadku zastosowania na zewnątrz odpowiednie warstwowe tworzywa drzewne jak np. lite płyty drewniane, drewno klejone, itd.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, nośne, pozbawione substancji tłuszczowych oraz wosku i pyłu.

Należy stosować się do normy ÖNORM B 2230-1.

Patrz także Regulamin udzielania zamówień oraz podpisywania umów w zakresie usług budowlanych (VOB), część C, DIN 18363, ustęp 3; Prace malarskie i lakiernicze.

Należy zapoznać się z instrukcją nr 18 Federalnej Komisji ds. Farb i Ochrony Wartości Materialnych.

Warunkiem długiej trwałości powłoki jest przestrzeganie zasad ochrony drewna stosowanego w konstrukcjach.

Wilgotność drewna

Drewno drzew liściastych: 12% +/- 2%

Drewno drzew iglastych: 15% +/- 2%

Przygotowanie podłoża

W celu zapewnienia optymalnej trwałości zaleca się, aby gładkie powierzchnie drewniane szlifować z użyciem materiałów szlifierskich o ziarnistości 80 w kierunku zgodnym z kierunkiem włókien oraz dokładnie oczyścić i usunąć wpływające składniki takie jak np. żywica. Zaokrąglić ostre krawędzie.

Drewna bogate w żywicę oraz drewna drzew egzotycznych zawierające opóźniające wysychanie składniki czyścić z użyciem preparatu ADLER Nitro-Verdünnung 80001.

Algi, mchy oraz pleśń usuwać preparatem ADLER Fungisan 90783.

Należy uwzględnić instrukcję techniczną danego produktu.

NAKŁADANIE WARSTW**Impregnacja**

1 x Pullex Imprägnier-Grund Farblos 4436000200

Czas schnięcia 12 h

Warstwa podstawowa, pośrednia oraz końcowa

W zależności od zakresu zastosowania, np. Pullex Plus-Lasur 50314 ff; Pullex Top-Lasur 50550 ff, Pullex Objekt-Lasur 50790 ff; Pullex Holzöl 50520 ff, Pullex Fenster-Lasur 50413, Pullex Color 50530 ff, Alkyd-Grund 54063, Samtalkyd 52351 ff i Brilliantalkyd 52301 ff

Należy uwzględnić instrukcję techniczną danego produktu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ**Wielkości pojemników**

0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l; 200 l


Odcienie kolorystyczne

Bezbarwne

4436000200

Produkty dodatkowe

ADLER Adlerol 80301
ADLER Fungisan 90783
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
Pullex Plus-Lasur 50314 ff
Pullex Top-Lasur 50550
Pullex Objekt-Lasur 50790 ff
Pullex Holzöl 50520 ff
Fenster-Lasur 50413
Pullex Color 50530 ff
ADLER Alkyd-Grund 54063
ADLER Samtalkyd 52351 ff
ADLER Brilliantalkyd 52301 ff

POZOSTAŁE WSKAZÓWKI**Trwałość/przechowywanie**

Przynajmniej 3 lata, w oryginalnie zamkniętym pojemniku.

Chronić przed wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Zaleca się, aby zawartość otwartego pojemnika przelać do mniejszych pojemników, aby w ten sposób uniknąć gęstnienia/ tworzenia się kożucha.

Kod produktu HSM-LV20
dla środków ochrony drewna

Dane dotyczące bezpieczeństwa technicznego

Należy stosować się do wytycznych dotyczących stosowania środków ochrony drewna oraz odpowiednich kart charakterystyki! Aktualną wersję znaleźć można pod adresem **www.adler-lacke.com**.

W przypadku ścierek nasączonych produktami, które utleniają się podczas schnięcia, istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone preparatem Pullex Imprägnier-Grund ścierki suszyć rozłożone. Przechowywać konieczne w zamkniętych metalowych pojemnikach lub pod wodą.

Drewno w przypadku którego niedawno użyty został preparat gruntująco-impregnujący należy przechowywać na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu, aby w ten sposób zapobiec wnikaniu resztek produktu do gruntu. Ewentualnie wypływający produkt należy zebrać w celu ponownego użycia lub zutylizowania.

Preparat Pullex Imprägnier-Grund zawiera biocydy dla ochrony przed sinieniem drewna, niszczącymi drewno grzybami i działa ochronnie przed insektami. Należy go zatem stosować tylko wtedy, gdy ochrona drewna jest zalecana lub wymagana w danym indywidualnym przypadku. Nie stosować na dużych powierzchniach w pomieszczeniach zamkniętych. Nie wolno stosować w pomieszczeniach, w których produkowane, przechowywane lub sprzedawane są artykuły spożywcze lub pasza. Nie używać do drewna stosowanego w ulach, saunach oraz drewna mającego stały kontakt z gruntem i/lub wodą.
