

Pullex Plus-Lasur

50314++

Rozpuszczalnikowa lazura cienkowarstwowa do drewna dla prac amatorskich i dla rzemiosła.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

- Uniwersalna lazura do drewna, wolna od aromatów, do zastosowań na zewnątrz. Nowego rodzaju kombinacja substancji błonotwórczych, wysoka zawartość składników stałych i aktywny filtr UV gwarantują długotrwałą ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych. Długi czas otwarty powłoki umożliwia malowanie bez powstawania smug.

Szczegółne właściwości Normy na metody badań

- Powłoka jest zabezpieczona przed sinizną i grzybami pleśniowymi przez dodatek substancji biobójczej.
Substancja czynna: 0,3% IPBC (butylokarbaminian jodopropynyliu)
- Przyjazna dla środowiska dzięki dużej zawartości składników stałych i benzyny lakowej wolnej od aromatów, tylko o słabym zapachu.


Zastosowania




- Elementy drewniane budowlane nie utrzymujące wymiarów w zastosowaniach na zewnątrz, np. domy drewniane, podcienie, wykładziny drewniane, balkony, płyty w klasach użytkowych 2 i 3.
- Do podłóg na tarasach i kładek polecamy olej do podłóg Pullex Bodenöl 50527++.

PRZERABIANIE

Wskazówki dotyczące przerabiania



- Przed użyciem proszę produkt wymieszać.
- Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C i/lub względnej wilgotności powietrza >80%.
- Na nowe elementy zalecamy naniesienie ze wszystkich stron warstwy podkładowej i pośredniej.
- Na elementy poziome nanosić cienkie warstwy, by uniknąć łuszczenia się spowodowanego zbyt dużą grubością warstwy.
- Ze względu na swój charakter lazury są odporne na chodzenie po nich tylko w stopniu ograniczonym i dlatego należy je częściej pielęgnować.
- Nie można zapobiec wypływowi żywicy z powodu stosowanej techniki lakierniczej.
- Wymywanie rozpuszczalnych w wodzie składników drewna, szczególnie pod wpływem deszczu, można zminimalizować przez pomalowanie ze wszystkich stron i dodatkowo jeszcze powierzchni czołowych.

Techniki nanoszenia**Metoda nanoszenia****Pędzlem**Wydajność na jedno naniesienie (m²/l)

ok. 8 - 12

Uwaga! Produktu nie natryskiwać!**Produkt jest gotowy do nanoszenia pędzlem.**

Kształt, jakość podłoża i wilgotność drewna wpływają na zużycie / wydajność. Dokładne ilości zużycia można określić tylko w wyniku wcześniej przeprowadzonego próbnego malowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Nadający się do nanoszenia następnej warstwy

po ok. 12 godz.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Schnięcie zależy od gatunku drewna, grubości warstwy, temperatury, warunków wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia.

W przypadku drewna zawierającego dużo składników rozpuszczalnych w wodzie (np. dębowe, iroko) może również dochodzić do wydłużenia schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

Oczyszczać za pomocą nie zawierającego aromatów preparatu ADLER Adlerol 80301.

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno iglaste i liściaste oraz produkty drzewne warstwowe, jak np. płyty z litego drewna, drewno warstwowe z desek (BSH), lite drewno konstrukcyjne (KVH) itp.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od tłuszczu i wosków oraz od pyłu drzewnego.

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w normie ÖNORM B 2230-1.

Patrz także VOB (niemieckie warunki zlecania i wykonywania robót budowlanych), część C, DIN 18363, ust. 3; Prace malarskie i lakiernicze.

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji BFS Nr 18.

Warunkiem długiej trwałości powłoki jest przestrzeganie podstawowych zasad konstrukcyjnej ochrony drewna.

Wilgotność drewna**Drewno liściaste:** 12% ± 2%**Drewno iglaste:** 15% ± 2%**Przygotowanie podłoża**

W celu uzyskania optymalnej trwałości radzimy przeszlifować powierzchnię na gładko papierem o granulacji 80 wzdłuż włókien drewna, dokładnie oczyścić i usunąć pojawiające się na powierzchni składniki drewna, np. żywice lub pęcherze żywiczne. Ostre krawędzie należy zaokrąglić.

Drewno zawierające wiele żywicy i drewno egzotyczne ze składnikami opóźniającymi schnięcie należy oczyścić rozcieńczalnikiem ADLER Nitroverdünnung 80001.

Glony, mech i zapleśniałe powierzchnie potraktować środkiem ADLER Fungisan 90783.

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

WYKONANIE POKRYCIA				
Impregnacja	W celu ochrony przed sinizną, grzybami i owadami należy powierzchnię 1 x zaimpregnować bezbarwnym podkładem Pullex Imprägnier-Grund farblos 50209 (dotyczy domów klasy trwałości 3 – 5 wg normy EN 350-2). Ok. 12 godz. schnięcia Dzięki dodatkowi ok. 10% lazury Pullex Plus-Lasur 50314++ w wybranym kolorze do podkładu Pullex Imprägnier-Grund farblos 50209 można dodatkowo podwyższyć odporność na działanie promieniowania UV i uzyskać wygląd ze szczególnie podkreśloną strukturą. Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów. Proszę przestrzegać naszych „Wytycznych do pracy przy stosowaniu środków ochrony drewna”			
Podkład	1 x Pullex Plus-Lasur 50314++ barwna Ok. 12 godz. schnięcia			
Warstwa wykończeniowa	1 x Pullex Plus-Lasur 50314++ barwna			
PIELĘGNACJA I RENOWACJA				
Pielęgnacja	Trwałość zależy od wielu czynników. Należą do nich szczególnie intensywność oddziaływania czynników atmosferycznych, ochrona konstrukcyjna, obciążenie mechaniczne i wybór odpowiedniego koloru. W celu zapewnienia długiej trwałości konieczna jest prawidłowa pielęgnacja. Zalecamy wykonywanie jej raz w roku. W razie potrzeby powierzchnie w dobrym stanie oczyścić z kurzu i brudu i nanieść pędzlem 1 x warstwę lazury Pullex Plus-Lasur 50314++ w jaśniejszym kolorze. Na drewnie o głębokich porach, np. dębowym, iroko, należy się liczyć z koniecznością częstszego wykonywania renowacji.			
Renowacja	Przygotowanie: Drewno zniszczone pod wpływem czynników atmosferycznych, zszarzałe, stare powłoki o małej wytrzymałości, kurz i brud usunąć ręcznie szczotką z drutu mosiężnego lub maszynowo szczotką z końcówką nylonową. Stare powłoki w dobrym stanie, niewsiąkliwe, przeszlifować papierem o granulacji 80. Podkład: Nanieść pędzlem 1 x Pullex Renovier-Grund 50236++. Warstwa nawierzchniowa: 2 x zabarwiona lazura Pullex Top-Lasur 50550++ Czas schnięcia międzyoperacyjnego ok. 12 godz. Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.			
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA				
Wielkości opakowań	Kolory standardowe: 125 ml; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l W30 50410: 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l			
Odcienie barwy / stopnie połysku	Weide <i>wierzba</i> Eiche <i>dąb</i> Lärche <i>modrzew</i> Kastanie <i>kasztan</i> Afzelia <i>afcelia</i> Kalkweiss <i>biel wapienna</i>	50316 50317 50318 50420 50422 50314	Kiefer <i>sosna</i> Nuss <i>orzech</i> Palisander Sipo Wenge	50331 50323 50324 50421 50423

Color4You

Inne kolory można uzyskać za pomocą systemu mieszania farb **ADLER Color4You**.

Lakier bazowy:

Basis W30 50410

Basis W15 Kalkweiß 50314


- Końcowy kolor wynika w znacznym stopniu z własnej barwy drewna, nanoszonych ilości, koloru impregnatu i koloru lazury nawierzchniowej (patrz Karta kolorów).
- Zaleca się wykonanie wzorca koloru wybranego pokrycia na oryginalnym podłożu w celu oceny końcowej barwy.
- W celu zapewnienia jednolitości koloru na jednej powierzchni stosować wyłącznie materiał z jednej partii.
- W celu zapewnienia jednolitości koloru nie stosować na jednej powierzchni kolorów standardowych i otrzymanych w wyniku mieszania kolorów.
- By zapewnić dobrą odporność na działanie czynników atmosferycznych dwie warstwy muszą być wykonane produktem kolorowym.
- Dobłą odporność na działanie czynników atmosferycznych dają wyłącznie materiały pigmentowane.
- Najlepszą odporność na działanie czynników atmosferycznych wykazują odcienie średnie; w przypadku skrajnie silnych czynników atmosferycznych należy unikać zbyt jasnych i zbyt ciemnych barw.
- W przypadku rozjaśniania standardowych kolorów za pomocą dodatku lazury bezbarwnej Pullex Plus-Lasur 50330 przy nanoszeniu nowej powłoki należy się liczyć z koniecznością częstszego wykonywania renowacji (obniżona ochrona przed UV). Dlatego do rozjaśniania ciemniejszych kolorów należy używać kolorów Weide (*wierzba*) lub Eiche (*dąb*).
- Produkty zabarwiane należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Produkty dodatkowe

ADLER Adlerol 80301
ADLER Fungisan 90783
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
Pullex Imprägnier-Grund 50209
Pullex Renovier-Grund 50236++
Pullex Top-Lasur 50550++
Pullex Bodenöl 50527++

INNE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Przynajmniej 5 lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Zalecamy przelanie zawartości napoczętych pojemników do mniejszych, by uniknąć żelowania / tworzenia się kożucha.

Dane techniczne

Zawartość LZO Wartość graniczna WE dla lazury Pullex Plus-Lasur (kat. A/e): 400 g/l (2010). Lazura Pullex Plus-Lasur zawiera maksymalnie 400 g/l LZO.

Kod produktu dla farb i lakierów

M-KH02F

Dane BHP



Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki dla produktu.

Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lacke.com**

Szmaty nasączone produktami schnącymi oksydacyjnie stwarzają niebezpieczeństwo samozapłonu. Szmaty nasączone lazurą Pullex Plus-Lasur 50314++ pozostawić do wyschnięcia w stanie rozłożonym. Konieczne jest ich przechowywanie w pojemnikach metalowych względnie pod wodą.
