

Pullex Top-Lasur

50550++

Rozpuszczalnikowa, charakteryzująca się wyższą lepkością zapobiegającej kapaniu, **cienkowarstwowa lazura do drewna do zastosowań amatorskich i dla rzemiosła** (zgodna z dyrektywą LZO-Decopaint 2010)

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Znakomita lazura do drewna na bazie rozpuszczalnika, charakteryzująca się wyższą lepkością zapobiegającą kapaniu, do zastosowań amatorskich i dla rzemiosła, regulująca wilgoć, nieblokująca dyfuzji i o bardzo dobrej zdolności do penetracji drewna. Długi czas otwarcia nie pozostawia śladów po użyciu pędzla. Specjalne pigmenty i filtry UV gwarantują długotrwałą ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.

Szczegółne właściwości Normy na metody badań

- Powłoka lakiernicza zabezpieczona jest przed atakiem sinizny i grzybów pleśniowych.
- Przyjazna dla środowiska przez wysoką zawartość ciał stałych i wolnej od aromatów benzyny jako rozpuszczalnik; wolna od zapachu;

Zastosowania



- Niewymiarowe elementy drewniane na zewnątrz pomieszczeń, jak domy drewniane, podcienie, elementy elewacji drewnianych, balkony i płyty w klasie użytkowej 2 i 3.
- Szczególnie do nakładania nowej powłoki i naprawiania starych powłok na zewnątrz.
- Dla podłóg, tarasów i kładek zalecamy użycie Pullex Bodenöl 50527++.

PRZERABIANIE

Wskazówki przerabiania




dotyczące

- Przed użyciem proszę produkt zamieszać.
- Nie przerabiać w temperaturze poniżej +5°C i/lub przy wilgotności powietrza >80%.
- W przypadku nowych drewnianych elementów budowlanych zalecamy nałożenie podkładu i międzywarstwy z każdej strony.
- Na poziome elementy drewniane należy nanieść 2 × cienką warstwę pędzlem, by uniknąć powstania zbyt grubych warstw.
- Ze względu na swoje właściwości lazury tylko w stopniu ograniczonym są odporne na chodzenie po nich i dlatego wymagają częstszej pielęgnacji.
- Żadna powłoka lakiernicza nie zabezpiecza przed wpływem żywicy.
- Wymycie składników drewna rozpuszczalnych w wodzie, szczególnie w przypadku silnych opadów deszczu, można zminimalizować przez nałożenie powłoki lakierniczej z każdej strony oraz przez nałożenie dodatkowej powłoki na przekroju poprzecznym drewna.

- Proszę przestrzegać naszych „Wytycznych do prac przy przerabianiu środków ochrony drewna.”

Techniki nanoszenia



Metoda nanoszenia	Pędzel
Wydajność na naniesienie (m ² /l) ¹⁾	ok. 10 –12

Uwaga! Nie należy nakładać produktu metodą natrysku.

Produkt jest gotowy do nanoszenia pędzlem.

Kształt, jakość podłoża i wilgotność drewna wpływają na wielkość zużycia / wydajność. Dokładne wielkości zużycia można określić tylko przeprowadzając wcześniej próbę malowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Nadający się do nakładania następnej warstwy	po ok. 12 h
--	-------------

Podane liczby są tylko orientacyjne. Schnięcie zależy od gatunku drewna, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub duża wilgotność powietrza mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia.

W przypadku drewna bogatego w składniki rozpuszczalne (jak np. dąb, iroko) może dojść do opóźnienia schnięcia.

Czyszczenie narzędzi



Czyścić za pomocą środka ADLER Adlerol 80301, wolnego od składników aromatycznych.

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Drewno liściaste i iglaste oraz materiały drewniane, jak: płyty z drewna litego, belki z drewna klejonego warstwowo, drewno konstrukcyjne wzdłużnie klejone, itd.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od tłuszczów i wosków oraz od pyłu drzewnego.

Proszę przestrzegać normy ÖNORM B 2230-1.

Patrz też „Ujednolicone warunki zlecenia i wykonywania świadczeń budowlanych”, Część C, DIN 18636, Ustęp 3; Prace związane z malowaniem i lakierowaniem.

Proszę przestrzegać karty technicznej BFS nr 18.

Warunkiem na zachowanie długiej trwałości powłoki jest przestrzeganie zasad konstruktywnej ochrony drewna.

Wilgotność drewna

Drewno liściaste: 12% ± 2%

Drewno iglaste: 15% ± 2%

Przygotowanie podłoża

Do uzyskania optymalnej trwałości drewna zalecamy szlif gładkich powierzchni drewnianych papierem o granulacji 80 w kierunku włókien, dokładne oczyszczenie oraz usunięcie wyciekających składników drewna, jak np. żywica. Ostre krawędzie należy zaokrąglić.

Drewno bogate w żywicę i drewno egzotyczne zawierające olejki eteryczne jako składniki opóźniające czas schnięcia czyścić za pomocą ADLER Nitro-Verdünnung 80001.

W celu ochrony przed atakiem alg, mchu i grzybów pleśniowych użyć produkt ADLER Fungisan 90783.

Proszę przestrzegać zaleceń w odnośnych Kartach Technicznych.

WYKONANIE POKRYCIA

Podkład

W celu ochrony przed atakiem sinizny, grzybów i insektów zaimpregnować 1 x Pullex Imprägnier-Grund Farblos 50209 (dotyczy drewna klasy zagrożenia 3 – 5).

Czas schnięcia 12 h.

Przez dodanie ok. 10 % Pullex Top-Lasur 50550 ++ w wybranym odcieniu do Pullex Imprägnier-Grund Farblos 50209 zostanie zwiększona ochrona przeciw promieniowaniu UV oraz zostanie uzyskany szczególnie podkreślający strukturę obraz drewna.

Proszę przestrzegać zaleceń w odnośnych Kartach Technicznych.

Międzywarstwa

1 x Pullex Top-Lasur 50550 zabarwiony ++

Następną warstwę można nakładać po ok. 12 h

Lakierowanie końcowe

1 x Pullex Top-Lasur 50550 zabarwiony ++

PIELĘGNACJA I RENOWACJA

Pielęgnacja

Trwałość drewna zależy od wielu czynników. Są to np. warunki atmosferyczne, konstruktywna ochrona, mechaniczne obciążenie i wybór przerabianego odcienia. Dla uzyskania długotrwałej trwałości konieczne są terminowe prace pielęgnacyjne. Zalecamy coroczną kontrolę.

W przypadku nienaruszonych powierzchni należy oczyścić je z kurzu i brudu i nałożyć pędzlem 1 x Pullex Top-Lasur 50550 ++ w jasnych odcieniach.

W przypadku drewna głęboko porowatego liściastego, jak np.: dąb, iroko należy liczyć się z częstszą renowacją.

Renowacja

Przygotowanie podłoża: zniszczone i zszarzałe drewno, stare powłoki mające słabą przyczepność, resztki farby, kurz, brud wyszczotkować ręcznie za pomocą szczotki mosiężnej, drucianej lub maszynowo za pomocą szczotki nylonowej. Nienaruszone stare powłoki szlifować papierem o granulacji 80.

Grunтовanie: nanieść pędzlem 1 x Pullex Renovier-Grund 50236 ++.

Lakierowanie nawierzchniowe: 2 x Pullex Top-Lasur 50550 ++ zabarwiony.

Czas schnięcia ok. 12 h.

Proszę przestrzegać zaleceń w odnośnych Kartach Technicznych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości pojemników

Standardowe odcienie: 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l
W30 50550: 0,75 l; 2,5 l; 10 l

Odcienie barwy / stopnie połysku

Weide	50551	Eiche	50552
Lärche	50553	Kiefer	50554
Nuss	50555	Palisander	50556
Kastanie	50559	Sipo	50560
Afzelia	50561	Wenge	50562



Kolory można mieszać za pomocą **Systemu mieszania kolorów firmy ADLER** (Color4You).

Lakiery bazowe:

Basis W30 50550


- Końcowy odcień lakierowanych elementów wynika z własnej barwy drewna, ilości naniesienia, odcienia impregnatu i odcienia lazury nawierzchniowej (por. wzornik).
- Do oceny końcowego odcienia barwy zaleca się wykonanie próby wybranego pokrycia na oryginalnym podłożu.
- By zapewnić jednakową barwę na jednej pracy nanosić materiał tylko z tego samego numeru partii produkcji.
- By zapewnić równomierność barwy, nie należy przerabiać barw standardowych i uzyskanych za pomocą systemu do mieszania odcieni na jednej powierzchni.
- By zapewnić dobrą odporność na warunki atmosferyczne, należy nałożyć dwie warstwy lakieru barwnego.
- W celu zapewnienia dobrej odporności na warunki atmosferyczne mogą zostać użyte tylko barwne odcienie.
- Najlepszą odporność na warunki atmosferyczne wykazują pośrednie barwy; powinno unikać się za jasnych lub za ciemnych barw przy ekstremalnych warunkach pogodowych.
- Przy rozjaśnianiu barwy standardowych kolorów przy użyciu bezbarwnej bazy 50550 należy liczyć się z częstszą renowacją (zmniejszona ochrona przeciw promieniowaniu UV). Dlatego do rozjaśniania ciemnych odcieni należy używać kolorów Weide lub Eiche.
- Produkty zabarwione proszę przerobić w ciągu 3 miesięcy.

Produkty dodatkowe

ADLER Adlerol 80301
ADLER Fungisan 90783
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
Pullex-Imprägnier-Grund 50209
Pullex Renovier-Grund 50236 ++
Pullex Bodenöl 50527 ++

INNE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Przynajmniej 5 lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed wilgocią, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Zalecamy przelanie zawartości napoczętych pojemników do mniejszych, by uniknąć żelowania / tworzenia się kożucha.

Dane techniczne

Zawartość lotnych związków organicznych - wartość graniczna UE dla Pullex Top-Lasur (Kat. A/e): 400g/l (2010). Pullex Top-Lasur zawiera maksymalnie 400 g/l LZO.

Produkt-CODE do farb i lakierów

M-KH02F

Dane BHP



Proszę przestrzegać wytycznych do prac przy przerabianiu środków ochrony drewna i kart charakterystyki. Aktualną wersję można ściągnąć ze strony www.adler-lacke.com.

Szmaty nasiąknięte produktami schnącymi przez utlenianie mogą ulec samozapłonowi! Nasiąknięte szmaty produktem Pullex Top-

Lasur 50550 ++ rozłożyć do wyschnięcia. Konieczne jest ich przechowywanie w pojemnikach metalowych lub pod wodą.
