

ADLER PUR-Isofill Weiß

25506

Rozpuszczalnikowy, zgodny z dyrektywą Decopaint, kryjący, 2-składnikowy, izolujący, wypełniający lakier poliuretanowy do **mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła**.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne


Rozpuszczalnikowy, zgodny z dyrektywą Decopaint, kryjący 2-składnikowy izolujący, wypełniający lakier poliuretanowy, wolny od aromatów, szybkoschnący, silnie wypełniający, o bardzo dobrej szlifowalności. Produkt odznacza się dobrą jakością na powierzchniach pionowych oraz doskonałej, nie zmieniającej się w czasie elastyczności. Do zastosowania bezpośrednio na wysokojakościowe płyty MDF.

Szczegółne właściwości Normy na metody badań

- Norma **ÖNORM A 1605-12** (powierzchnie mebli)
Reakcja na ogień: 5-B (trudno zapalne powierzchnie mebli).
- Norma **ÖNORM A 3800-1** (klasyfikacja ogniowa) w połączeniu z trudnopalnym podłożem i lakierem nawierzchniowym:
trudnopalny (poprzednio B 1 wg B 3800-1), Q1, Tr1
- Zawartość LZO w gotowym do przerabiania produkcie ADLER Pur-Isofill wynosi poniżej 500 g/l i spełnia wymagania austriackiego rozporządzenia w sprawie emisji rozpuszczalnika z 2005 roku (Federalny Dziennik Ustaw II 398/2005, 06/12/2005) ewentualnie niemieckiego rozporządzenia w sprawie farb i lakierów zawierających rozpuszczalnik (Federalny Dziennik Ustaw I S. 2194) i tym samym wytycznych 2004/42/EG (wytyczne dyrektywy Decopaint)
- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
o oznakowaniu malarskich produktów budowlanych pod względem emisji przez nie lotnych substancji szkodliwych: A+



Zastosowania




- Silnie wypełniający podkład dla kryjących pokryć z lakierami pigmentowanymi do mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Z powodu dobrego trzymania się na powierzchniach pionowych także do elementów profilowanych i listew
- Do pokryć trudnopalnych wzgl. trudno zapalnych

PRZERABIANIE

Wskazówki dotyczące przerabiania



- Przed użyciem proszę produkt wymieszać.
- Proszę przestrzegać zaleceń podanych w naszych „Wytycznych do pracy z lakierami poliuretanowymi”


Proporcje mieszania

Lakier ADLER PUR-Isofill Weiß można stosować wyłącznie po zmieszaniu z utwardzaczem w podanych proporcjach. odchylenia doprowadzają do powstania wad powłoki.

10 części wag. lakieru ADLER PUR-Isofill Weiß 25506
1 część wag. utwardzacza ADLER PUR-Härter 82019

lub

8 części obj. lakieru ADLER PUR-Isofill Weiß 25506
1 część obj. utwardzacza ADLER PUR-Härter 82019




Jeśli potrzebne jest szybsze schnięcie, to alternatywnie zamiast wyżej podanego utwardzacza można stosować następującą mieszankę:

5 części wag. lakieru ADLER PUR-Isofill Weiß 25506
1 część wag. utwardzacza ADLER PUR-Härter S 82040


lub

4 części obj. lakieru ADLER PUR-Isofill Weiß 25506
1 część obj. utwardzacza ADLER PUR-Härter S 82040

Czas przydatności do użycia mieszanki

Z utwardzaczem ADLER PUR-Härter **82019**: 8 godz.

Z utwardzaczem ADLER PUR-Härter **S 82040**: 5 godz.

Techniki nanoszenia

Metoda nanoszenia	Airless	Airmix	Pistolet kubkowy
Dysza (ø mm)	0,28–0,33	0,28–0,33	1,8 – 2,0
Ciśnienie natrysku (bar)	100–120	100–120	3 – 4
Powietrze rozpylające (bar)	-	1 – 2	-
Rozcieńczalnik	ADLER DD-Verdünnung 80019 lub Pur-Verdünnung 80029		
Dodatek rozcieńczalnika w %	0 – 5	0 – 5	5
Lepkość (s) kubek 4 mm, 20°C	35	35	35
Ilość nanoszona (g/m ²)	ok. 150 – 200 na jedno naniesienie; w celu uzyskania wypełnienia powierzchni potrzebne jest dwu- do trzykrotne naniesienie lakieru wypełniającego ze szlifowaniem międzyoperacyjnym. Całkowita ilość nanoszona – maks.750		

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Nadający się do szlifowania i nanoszenia następnej warstwy	po ok. 3 godzinach
Nadający się do wykonywania prac i składania warstwami	po schnięciu przez noc

Powyżej podane liczby należy traktować jako wartości orientacyjne. Schnięcie zależy od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i względnej wilgotności.

Po pierwszym naniesieniu lakieru wypełniającego po ok. 3 godz. przeprowadza się lekkie szlifowanie papierem o granulacji 280; po drugim naniesieniu lakieru wypełniającego należy go pozostawić do wyschnięcia przed szlifowaniem przez przynajmniej 12 godz. (w temperaturze pokojowej), by zapewnić dobrą jakość lakierowania nawierzchniowego.

Czyszczenie narzędzi



Czyścić rozcieńczalnikiem ADLER DD-Verdünnung 80019, Pur-Verdünnung 80029 lub ADLER Waschverdünnung 80077

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Drewno liściaste lub iglaste (drewno pełne, fornirowane, materiały z wiór drzewnych, (pokrywane) materiały z włókien drzewnych), płyty MDF

Właściwości podłoża

Podkład musi być suchy, czysty, wytrzymały, wolny od tłuszczów i wosków oraz wolny od pyłu drzewnego.

Na płyty MDF dobrej jakości i o wysokiej gęstości (np. w przypadku płyt 19 mm, większej od 700 kg/m³) można stosować lakier ADLER PUR-Isofill 25506 bezpośrednio bez wstępnego izolowania. Płyty o niższej jakości muszą zostać wstępnie zaizolowane przed pierwszym naniesieniem warstwy wypełniającej (np. lakierem ADLER Legnopur 26211++).

Do zastosowań w pomieszczeniach sanitarnych zalecamy z zasady zastosowanie płyt MDF typu V100 odpornych na działanie wilgoci. Odradza się stosowanie na powierzchnie poziome, często zalewane wodą, np. stoliki pod umywalki.

Przygotowanie podłoża

- Płyty nośne pokryte folią podkładową: szlifowanie folii papierem o granulacji 240.
- Płyty MDF: czyszczenie / szlifowanie na gładko papierem o granulacji 180 – 220.

WYKONANIE POWŁOKI

Podkład

2 - 3 × ADLER PUR-Isofill Weiß 25506

Szlifowanie międzyoperacyjne



Lekki szlif na gładko papierem o granulacji 280 po pierwszym naniesieniu lakieru wypełniającego.

Następne operacje szlifowania: papierem o granulacji 280 - 320

Szlifowanie międzyoperacyjne należy przeprowadzić bezpośrednio przed nanoszeniem następnej warstwy lakieru, by zapewnić dobrą przyczepność.

Lakierowanie nawierzchniowe

1 × ADLER Pigmpur 24005++ w żądanym odcieniu barwy

Jeśli konieczne jest aby kompozycja lakiernicza spełniała wytyczne dyrektywy Decopaint można alternatywnie do lakierowania powierzchniowego użyć Pigmocryl FB 31105 ++ w żądanym odcieniu barwy.

PIELĘGNACJA CAŁEGO POKRYCIA

Czyszczenie za pomocą środka do czyszczenia mebli ADLER Clean Möbelreiniger 96490.

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości pojemników	4 kg, 24 kg	
Odcienie barwy / stopnie połysku	Biały (Weiß)	25506
Produkty dodatkowe	ADLER PUR-Härter S	82040
	ADLER PUR-Härter	82019
	ADLER DD-Verdünnung	80019
	ADLER Pur-Verdünnung	80029
	ADLER Waschverdünnung	80077
	ADLER Pigmopur	24005++
	ADLER Pigmocryl CFB	31105++
	ADLER Legnopur	26211++
	ADLER Clean-Möbelreiniger	96490

INNE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie	Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.	
	Przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).	
Dane techniczne	Lepkość w stanie dostarczanym	ok. 90 ± 5 s wg DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)
	Lepkość mieszaniny	ok. 45 ± 5 s wg DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)
	Zawartość LZO	Wartość graniczna dla lakieru ADLER Pur Isofill Weiß (kat. A/g): 500 g/l (2010). Lakier ADLER Pur Isofill Weiß zawiera max. 490 g/l LZO.
Dane BHP	Proszę zapoznać się z Kartą Charakterystyki dla produktu. Aktualną wersję można ściągnąć ze strony www.adler-lacke.com .	
	Należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Zapewni to fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2 – EN 141 / EN 143).	