

ADLER PUR-Primer

25291



Opis

Szybkoschnący dwuskładnikowy poliuretanowy lakier podkładowy na bazie żywicy poliakrylowej i octano-maślanu celulozy. Bardzo dobre podkreślanie naturalnego obrazu drewna, dobra szlifowalność i efekt wypełniający. Do lakierowania lakierami wodorozcieńczalnymi.

ADLER PUR-Primer powoduje mniejsze chropowacenie powierzchni drewna, niż inne wodorozcieńczalne lakiery podkładowe; przez to zmniejsza się nakład pracy na szlifowanie.

Rozpuszczalne w wodzie składniki drewna (np. w przypadku bogatych w garbniki gatunków, jak dąb lub modrzew) nie ulegają aktywowaniu podkładem ADLER PUR-Primer; nie występują zatem związane z tym problemy z przebarwieniem.

ADLER PUR-Primer zawiera optymalną ilość środków chroniących przed działaniem światła i żółknięciem, nie powinno się ich zatem już dodawać.

Zastosowanie

Podkład do lakierowania z efektem wypełniania, z dobrym podkreśleniem naturalnego obrazu drewna powierzchni mebli w pomieszczeniach mieszkalnych, sypialniach, gdy później mają być stosowane wodorozcieńczalne bezbarwne lakiery nawierzchniowe. Można też stosować rozpuszczalnikowe dwuskładnikowe lakiery poliuretanowe.

Przerabianie

Lepkość w stanie dostarczanym	ok. 35 s według DIN 53211 (kubek 4 mm, 20 °C)
Proporcje mieszania	100 cz. wag. ADLER PUR-Primer 25291 10 cz. wag. ADLER PUR-Härter 82019 Utwardzacz ADLER PUR-Härter musi być przed przerabianiem dokładnie wymieszany ze składnikami lakieru.
Lepkość mieszaniny	ok. 32 s według DIN 53211 (kubek 4 mm, 20 °C)

Czas przydatności do użycia mieszaniny	1 dzień roboczy; zmieszany materiał można przerabiać jeszcze następnego dnia, ale musi on być bezwzględnie zmieszany w stosunku 1:1 ze świeżo rozrobionym materiałem; dalsze wydłużanie czasu przydatności do użycia nie jest możliwe.
Lepkość mieszaniny gotowej do przerabiania	Natrysk Airless-/Airmix (dysza 0,23 - 0,28 mm, 100 - 120 bar/1-2 bar) ok. 30 s – rozcieńczony do 5% rozcieńczalnika ADLER DD-Verdünnung 80019 lub ADLER Pur Verdünnung 80029
	Natrysk powietrzem sprężonym (dysza 1,8 mm, 3 - 4 bar) ok. 20 s – 10 - 15 % rozcieńczalnika ADLER DD-Verdünnung 80019 lub ADLER Pur Verdünnung 80029
Ilości nanoszone	1 do 2 naniesień po ok. 100 - 130 g/m ² .
Czas schnięcia	Przed lakierowaniem bezbarwnymi lakierami wodorozcieńczalnymi należy przestrzegać czasu suszenia ok. 3 godziny w temperaturze pokojowej.
Szlifowanie międzyoperacyjne	Papier o granulacji 280 - 320; by zapewnić dobrą przyczepność warstw, szlifowanie należy przeprowadzić na krótko przed naniesieniem lakieru nawierzchniowego. Należy unikać przeszlifowania na wylot, w przeciwnym razie mogą wystąpić różnice w stopniu podkreślania obrazu drewna, które ulegną jeszcze wzmocnieniu spowodowanym żółknięciem przy starzeniu się.
Lakierowanie nawierzchniowe	Wodorozcieńczalne lakiery bezbarwne, np. ADLER Aquasoft CFB, ADLER Aquarapid CFB itp. Możliwe jest także zastosowanie rozpuszczalnikowych dwuskładnikowych lakierów poliuretanowych.

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w odpowiednich **Kartach Charakterystyki lakieru, utwardzacza i rozcieńczalnika**.

Inne informacje

Utwardzacz	ADLER PUR-Härter 82019
Rozcieńczalnik	ADLER DD-Verdünnung 80019 lub ADLER PUR-Verdünnung 80029. Zaleca się również stosowanie tych rozcieńczalników do czyszczenia narzędzi pracy.
Trwałość (temperatura otoczenia 20 °C)	12 miesięcy

Wielkości pojemników

4 kg, 20 kg