

Soloplast STQ

1611

Szybkoschnący, nadający się do malowania, transparentny **lakier nitro-kombi** do mebli do zastosowań **amatorskich i komercyjnych**

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Szybkoschnący, bezbarwny lakier nitro na bazie rozpuszczalnika z chemicznym usieciowaniem końcowym do lakierowania mebli; bardzo dobra siła wypełniania, ostra definicja porów i dobre podkreślenie rysunku drewna.

Szczegółne właściwości i normy badań



- **Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)**
Odporność na czynniki chemiczne: 1-B



- **DIN 53160-1 bądź. DIN 53160-2**
Odporność na działanie potu i śliny



- **ÖNORM EN 71-3**
Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków”. (wolny od metali ciężkich).



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Do lakierowania standardowo obciążonych powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz, jak np. powierzchnie do przechowywania w obszarach mieszkalnych, fronty i stale widoczne powierzchnie, obciążone powierzchnie mebli wypoczynkowych i powierzchnie niewidoczne (z wyjątkiem blatów stołów). Zakresy zastosowania III do IV zgodnie z ÖNORM A 1610-12.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej + 15°C.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy o przestrzeganie naszej **ARL 132 – Wytycznej dotyczącej lakierów nitro.**

Technika nanoszenia

Rolowanie lub szcztokowanie (miękką płaską szcztoką).

	Pędzel	Wałek
Rozcieńczalnik	Bei Bedarf: Nitro-Verdünner 8017	
Ilość nanoszona jednorazowo (g/m ²)	60 - 100	
Łączna ilość nanoszona (g/m ²)	max. 450	

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Możliwość szlifowania i nanoszenia kolejnej warstwy:

ok. 2 h

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Czyszczenie narzędzi

8017

Nitro-Verdünnung Aromatenfrei (8017), natychmiast po użyciu.

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno drzew liściastych i iglastych (drewno lite, płyty fanirowane, (powlekane) płyty wiórowe, materiały z włókien drzewnych).

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od tłuszczu i wosku oraz od pyłu drzewnego.

Przygotowanie podłoża

Drewno drzew liściastych: szlifowanie drewna papierem o granulacji 150 - 180

Drewno drzew iglastych: szlifowanie drewna papierem o granulacji 100 - 150
Dokładnie usunąć pył ze szlifowania - szczególnie z porów drewna.

BUDOWA POWŁOKI**Podkład**

1 x Soloplast STQ (1611)

Szlifowanie międzyoperacyjne

Zagruntowane powierzchnie przeszlifować papierem o granulacji 240 – 320.
Unikać przeszlifowań!

Usunąć pył ze szlifowania.


Aby zapewnić dobrą przyczepność międzywarstwy, szlifowanie międzyoperacyjne należy wykonać bezpośrednio przed naniesieniem kolejnej warstwy lakieru.

Lakierowanie nawierzchniowe

1 x Soloplast STQ (1611)

Ostatnia warstwa lakieru powinna być zawsze nakładana w kierunku włókien drewna.

Ponieważ Soloplast STQ (1611) jest chemicznie usieciowanym systemem, nie należy przekraczać okresu 48 godzin między nałożeniem lakieru podkładowego i lakieru nawierzchniowego (ryzyko podnoszenia).

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA	
Czyszczenie i pielęgnacja	Czyszczenie produktem Clean-Möbelreiniger (7202) i pielęgnacja przy użyciu Clean-Möbelpflege Plus (7222).
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	750 ml, 5 l
Stopnie połysku	Soloplast STQ G30 Matt (16723) Soloplast STQ G50# Halbmatt (16725) Soloplast STQ G70 Seidenmatt (16727) Soloplast STQ G100# Glänzend (16730)
Produkty dodatkowe	Clean-Möbelpflege Plus (7222) Clean-Möbelreiniger (7202) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
Trwałość / przechowywanie 	Minimum 1.5 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).
Dane techniczne	Lepkość w stanie dostarczonym: 22 second – 24 second według DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)
Dane BHP 	Zgodnie z § 101 rozporządzenia VbF (dotyczącego cieczy łatwopalnych), nominalna pojemność pojedynczych pojemników zawierających ciecze łatwopalne klasy zagrożenia 1 w pomieszczeniach sprzedaży z możliwością swobodnego dostępu dla klientów nie może przekraczać 1 litra. Z tego powodu opakowanie 5-litrowe musi być przechowywane w zatwierdzonym magazynie zawierającym ciecze łatwopalne (nie w pomieszczeniu sprzedaży). Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl