

Klasyfikacja ogniowa

według OENORM EN 13501-1:2009

Raport klasyfikacyjny Nr.402.885/3pl Klasyfikacja ogniowa wyrobu budowlanego

Nazwa produktu: *ADLER PUR-Spritzfüller z ADLER Pigmpur,
na płycie wiórowej Pyroex z fornirem bukowym typu 19 mm*

w imieniu (właściciel raportu klasyfikacyjnego)

**ADLER-Werk Lackfabrik
Johann Berghofer GmbH & Co
Bergwerkstraße 22
6130 Schwaz
AUSTRIA**

1 Wstęp

Niniejszy dokument określa klasyfikację powyżej wymienionego wyrobu budowlanego, zgodnie z procedurą określoną w OENORM EN 13501-1:2009.

2 Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu budowlanego

2.1 Rodzaj i zakres

Wyżej wymieniony wyrób budowlany określa się jako "rodzaj klasyfikowanego wyrobu budowlanego". Jego klasyfikacja obowiązuje dla następujących zastosowań:

meble i wyposażenie wnętrz

2.2 Opis

Niejednorodny wyrób budowlany

konstrukcja: *płyta wiórowa z fornirem bukowym Pyroex typu 19 mm
lakierowana 150 g/m² ADLER PUR-Spritzfüller
szlifowana Kö. 280
lakierowana 150 g/m² ADLER Pigmpur*

3 Sprawozdania i wyniki badań, na których klasyfikacja jest oparta

3.1 Sprawozdania z badań

nazwa laboratorium	zleceniodawca	nr./data sprawozdanie z badań	metody badań
ofi Technologie & Innovation GmbH	ADLER-Werk Lackfabrik	311.629 / 2008-11-21	ÖN EN ISO 11925-2
MA 39, VFA	ADLER-Werk Lackfabrik	VFA 2008-1374.01 / 2008-11-14	ÖN EN 13823

3.2 Wyniki badań

Wyniki badań dla niejednorodnego wyrobu budowlanego

metoda badania	parametr	liczba badań	wyniki badań	
			parametrów ciągłych (średnia m)	parametrów dyskretnych
ÖNORM EN 13823	FIGRA _{0,2} [W/s]	3	108	(-)
	FIGRA _{0,4} [W/s]		108	(-)
	LFS < krawędź próbki		(-)	t
	THR _{600s} [MJ]		5,9	(-)
	SMOGRA [m ² /s ²]		15,4	(-)
	TSP _{600s} [m ²]		80	(-)
	występowania płonących kropli i cząstek		(-)	n
OENORM EN ISO 11925-2	powierzchniowe oddziaływanie płomienia 30 s rozprzestrzenienie płomienia ≤ 150 mm	6	(-)	t
	krawędziowe oddziaływanie płomienia 30 s rozprzestrzenienie płomienia ≤ 150 mm	6	(-)	t

4 Klasyfikacja i bezpośrednie zastosowanie

Klasyfikacja została przeprowadzona zgodnie z § 11 z OENORM EN 13501-1:2009. Wyroby budowlane, o nazwie

*ADLER PUR-Spritzfüller z ADLER Pigmopur,
na płycie wiórowej Pyroex typu 19 mm*

są pod względem reakcji na ogień klasyfikowane następująco:

<i>klasa podstawowa</i>		<i>wydzielania dymu</i>			<i>występowania płonących kropli i cząstek</i>	
B	-	s	2	,	d	0

Klasyfikacja obowiązuje przy zastosowaniu jako:

mebel i wyposażenie wnętrz

Klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów:



właściwości produktu patrz punkt 2.2,

5 Ograniczenia

Żadne

5.1 Ostrzeżenie

Ten dokument nie stanowi zatwierdzenia typu lub certyfikacji produktów.

Raport	Nazwisko	Podpis ¹⁾	Data
Wykonane przez:	Ing. M. Bichler		2010-05-10
Sprawdzone przez:	Dr. M. Englisch		2010-05-10
¹⁾ Dla iw imieniu OFI Technologie und Innovation GmbH			