

Beizsysteme für die verschiedenen Holzarten

Holzart	Aqua Classic	Aqua-Dark	Aqua Neoantik	Aqua Positiv	Aqua Style	Positiv Plus	Rustica	Spritz-beize	Aqua-Alpin	Anmerkungen
Abachi	++	++	++	–	–	○	++	++	–	
Ahorn	++	++	+	–	++	–	–	–	–	
Anatolia	++	++	++	–	–	–	++	++	–	
Aningre	++	++	++	–	○	–	+	++	–	
Birke	++	++	+	–	++	–	–	○	–	
Birnbäum	++	++	○	–	+	–	–	–	–	
Buche	++	++	+	–	++	–	–	–	–	
Douglastanne	–	–	+	++	○	++	–	–	++	
Eiche	++	++	++	–	–	–	++	++	–	
Erle	++	++	+	–	++	–	–	–	–	
Esche	++	++	++	–	–	–	++	++	–	
Fichte	–	–	+	++	○	++	–	–	++	
Iroko	++	++	+	–	–	–	++	++	–	
Kiefer (Föhre)	–	–	○	++	○	++	–	–	++	Harzreiches Holz entharzen!
Kirschbaum	++	++	○	–	+	–	–	–	–	
Koto	++	++	++	–	○	–	++	++	–	
Lärche	–	–	○	++	○	++	–	–	++	Harzreiches Holz entharzen!
Limba	++	++	++	–	○	–	++	++	–	
Mahagoni	++	++	+	–	○	–	++	++	–	
Nussbaum	++	++	++	–	○	–	+	++	–	
Oregon Pine	–	–	○	++	–	++	–	–	++	Harzreiches Holz entharzen!
Palisander	–	–	○	–	–	–	++	++	–	
Ramin	++	++	++	–	○	–	++	++	–	
Rüster (Ulme)	++	++	++	–	○	–	++	++	–	
Senesche	++	++	++	–	–	–	++	++	–	
Tanganijka	++	++	○	–	○	–	++	++	–	
Tanne	–	–	+	++	○	++	–	–	++	
Teak	+	+	○	–	–	–	++	++	–	
Wenge	+	+	○	–	–	–	++	++	–	
Zirbe	–	–	○	++	○	++	–	–	++	
Zwetschenbaum	++	++	○	–	+	–	–	–	–	

++ bestens geeignet

+ geeignet

○ bedingt geeignet

– ungeeignet

07-09 (ersetzt 06-06)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.