

Aduro Primer

2523

Lösningsmedelsbaserad 2K-polyuretan-sealer för möbler och inredning för industri och hantverk

PRODUKTBESKRIVNING

Produktnummer

2523000210

Allmänt


Snabbtorkande, fyllig 2K-PUR-sealer baserad på akrylatharts med mycket fin accentuering och bra slipbarhet. Överlackerbar med vattenbaserade system. Produkten ruggar upp träytan mindre än vattenbaserade sealers; därmed reduceras arbetet med mellanslipning. Vattenlösliga vedämnen (t.ex. vid träslag med mycket garvsyra som ek eller lärk) aktiveras inte av Aduro Primer; problem som hör samman med missfärgning uppstår inte. Innehåller ljusskyddsmedel.

Särskilda egenskaper och provningsstandarder



- **Fransk förordning DEVL1104875A**
Märkning av byggbeläggningsprodukter för deras utsläpp av flyktiga föroreningar: A+


Användningsområden



Trägrund för transparenta lacksystem för möbler och inredning.
Lämplig för beläggning på ytor som har blekts med väteperoxid.
Användning i kombination med ett lämpligt täcklacksystem.
Användningsområdet är beroende av bearbetningen av produkten och vilket täcklacksystem som har valts.

BEARBETNING

Bearbetningsinstruktioner



- Rör om produkten före användning.
- Det krävs att produkt, objekt och rum har en temperatur på minst + 10 °C.
- Varje förändring av bearbetningsprocessen, omgivningsförhållanden, att inte följa instruktionerna och användning av icke listade produkter kan påverka resultatet negativt.
- Beakta våra **ARL 131 – Arbetsanvisningar för PUR-möbellacker**.

Blandningsförhållande





10 Vikt del(ar) Aduro Primer (2523)
1 Vikt del(ar) PUR-Hardener 8419 (8419000210)

Aduro Primer (2523) får endast användas med angiven härdare och blandningsförhållande. Avvikelse leder till film- och vidhäftningsrubbingar.

Dropptid

8 Timme/-ar

Blandat material från dagen innan ska tvunget blandas upp 1:1 med färskt härdat material. Högre temperaturer förkortar dropptiden. Det är inte möjligt att förlänga dropptiden.

Appliceringsteknik

	Airless	Airless luftassisterad (Airmix®, Aircoat, etc.)	Färgspruta
Sprutmunstycke (ø mm)	0,23 - 0,28		1,8
Sprutningstryck (bar)	100 - 120		2 - 3
Atomiserande luft (bar)	-	1 - 2	-
Spädning	DD-Verdünner 8519 (8519)		
Tillsats av förtunningsmedel (%)	0 - 5		10 - 15
Viskositet 4 mm kopp (s)	30 - 32		18 - 20
Orderkvantitet per order (g/m²)	100 - 130		

Den faktiska förbrukningen påverkas av arbetsstyckets form och ytegenskaper samt typen av applikation. Exakta åtgångsvärden kan endast fastställas genom att först göra en provbeläggning.

Torktider

(vid 23°C och 50% relativ fuktighet)



Kan slipas och överlackeras	3 Timme/-ar
Kan anpassas och staplas	12 Timme/-ar

De angivna värdena är riktvärden. Torkningen är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftutbyte, relativ luftfuktighet, stapeltryck och stapelvillkor.

Låga temperaturer och/eller hög luftfuktighet kan förlänga torktiden.

Rengöring av arbetsredskapen

Direkt efter användningen med DD-Verdünner 8519 (8519) eller Waschverdünner (8501).

UNDERLAG**Underlagstyp**

Löv- och barrträ (massivträ, fanermaterial, (belagda) spånskivor, träfibermaterial).

Underlagets beskaffenhet

Underlaget ska vara torrt, rent, bärkraftigt, fritt från separerande ämnen såsom fett, vax, silikon, kåda osv. och fritt från trädamm samt kontrolleras avseende lämplighet för beläggning.


Förbereda underlag

Lövträ: Träslipning Kornstorlek 150 - 180

Barrträ: Träslipning Kornstorlek 100 - 150

BELÄGNINGSUPPBYGGNAD**Grundering**

1 – 2 x Aduro Primer (2523)

Mellanslipning	Kornstorlek 280 – 320 Mellanslipning ska utföras omedelbart innan nästa lackskikt appliceras för att garantera en bra vidhäftning! Mellanslipning ska undvikas eftersom det annars finns risk för skillnader i accentueringen. Dessa skillnader kan dessutom förstärkas ytterligare över tid när ytan gulnar.
Topplack	1 x lackera med vattenbaserade klarlack, t.ex. Bluefin Unistar (2965), Bluefin Resist (2963) bl.a. Dessutom är det möjligt att överlackera med lösningsmedelsbaserade 2K-PUR-lacker.
BESTÄLLNINGSPERIOD	
Förpackningsstorlekar	4 kg, 20 kg
Tilläggsprodukter	Bluefin Resist (2963) Bluefin Unistar (2965) DD-Verdünner 8519 (8519) PUR-Hardener 8419 (8419) Waschverdünner 8501 (8501) Följ respektive produkts tekniska informationsblad.
YTTERLIGARE INFORMATION	
Hållbarhet/lagring	Minst 1 År i förseglade originalförpackningar. Förvaras skyddat från fukt, direkt solljus, frost och höga temperaturer (över 30 °C). Förslut öppnade behållare väl och använd upp innehållet så snabbt som möjligt.
	
Tekniska data	Leveransviskositet: 32 – 38 Sekunder enl. DIN 53211 (4 mm-mätbägare, 20 °C)
Säkerhetsteknisk information	Produkten är endast lämplig för bearbetning inom industri och hantverk. Under sprutapplicering ska inandning av aerosoler alltid undvikas. Det garanteras genom fackmässig användning av en andningsskyddsmask (kombinationsfilter A2/P2). Mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt omhändertagande finns i det tillhörande säkerhetsdatabladet. Den aktuella versionen finns på www.adler-lacke.com.
	