

Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Catalizzatore per vernici ADLER a base acqua per finestre e porte d'ingresso per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8249000210



Indicazioni generali

Catalizzatore privo di isocianati a base di aziridina polimerica. Garantisce flessibilità e versatilità nel processo di lavorazione grazie a un tempo di impiegabilità di 24 ore.

Campi di applicazione



Componenti costruttivi in legno a precisione dimensionale per l'esterno o l'interno, come ad esempio finestre in legno e portoncini d'ingresso.

Finestre e portoncini d'ingresso in PVC e altri materiali sintetici rivestibili.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare accuratamente Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) subito dopo averlo aggiunto ai componenti della vernice.
- Le vernici e i mordenti miscelati devono essere lavorati come indicato nella relativa scheda tecnica.
- Non chiudere i contenitori con materiale indurito.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.

Rapporto di miscela

100 parti in peso Aqua-Hardener
7 parti in peso di Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) può essere utilizzato nei seguenti prodotti:

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)
Aquawood Diamond-Sealer L (5723)
Aquawood Diamond-Top D (5090)
Aquawood Diamond-Top L (5196)
Aquawood Diamond Pearl (5091)
Aquawood Protor-Base D (5806)
Aquawood Protor-Base L (5807)
Aquawood Protor-Finish D (5808)
Aquawood Protor-Finish L (5809)
Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)
Aquawood Intercare Isogrip (5505)
Polycolor Pro 2K (5086)
Polycolor Pro 2K Pearl (5085)
Polycolor Top 2K (5082)
Polycolor Top 2K Metallic (5080)
Polycolor Top 2K VAC (5083)
Polycolor Top 2K VAC Metallic (5081)

I prodotti possono essere utilizzati solo con il catalizzatore Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) e nel rapporto della miscela indicato. Variazioni dalle indicazioni riportate causano difetti del film di vernice e dell'adesione.

Dopo aver aggiunto l'induritore si consiglia di aspettare ca. 10 min. per consentire un migliore degassamento.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Pot-Life


24 ora/e

Un ulteriore prolungamento della durata del prodotto catalizzato non è possibile.

Temperature elevate riducono durata del prodotto catalizzato.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 6 mese(i) in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere sempre immediatamente le confezioni per prevenire la penetrazione di umidità.

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.