

## Aquawood Protect

5128

Vernis de protection bi-composant incolore pour portes d'entrée, à usage industriel et professionnel

### DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Généralités

Système de vernis bi-composant à base aqueuse, incolore et anti-jaunissement, avec une excellente résistance au temps et aux UV dans différents degrés de brillance.

Le produit se caractérise par une très bonne résistance aux rayures, une résistance au blocage élevée, une résistance aux produits chimiques élevée ainsi qu'une très bonne élasticité permanente tout en conservant sa dureté et des temps de séchage courts.

#### Propriétés particulières et normes d'essai



- **ÖNORM EN 71-3**  
Sécurité des jouets ; migration de certains éléments (absence de métaux lourds)



- **Norme DIN 53160-1 et DIN 53160-2**  
Résistance à la sueur et à la salive



- **Ordonnance française DEVL1104875A**  
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+


#### Domaines d'utilisation



Portes d'entrée, portes-fenêtres, éléments coulissants à levage et portes de garage à l'extérieur et à l'intérieur.

### APPLICATION

#### Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage. Évitez l'inclusion d'air lors de l'agitation.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Ne pas fermer le récipient contenant le matériel durci.
- Les produits d'étanchéité doivent être compatibles avec la peinture et ne peuvent être posés qu'après le séchage complet du vernis. Les profilés d'étanchéité contenant des plastifiants ont tendance à coller lorsqu'ils sont en contact avec des vernis. Veuillez n'utiliser que des types testés.

- Lorsque l'on passe d'Aquawood Protect (5128) à d'autres systèmes de vernis à l'eau, il convient de procéder à un nettoyage intermédiaire suffisant des tuyaux et des pulvérisateurs, de préférence à l'eau chaude.
- L'ajout de Aquafix S (8110) permet d'obtenir des surfaces finement structurées. En même temps, la haute résistance mécanique est encore augmentée. Quantité d'ajout jusqu'à max. 8 %.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat. Les écarts entraînent des défauts de film et des problèmes d'adhérence ainsi que des altérations de la stabilité aux intempéries et des teintes.
- Veuillez consulter notre **ARL 305 - Directive de travail pour le revêtement d'éléments de construction à stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée - Revêtement de portes d'entrée et de portes de garage.**

### Rapport de mélange



100 partie(s) en poids Aquawood Protect (5128)  
7 partie(s) en poids Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Aquawood Protect (5128) ne peut être utilisé qu'avec du durcisseur et dans le rapport de mélange indiqué. Des écarts engendrent des défauts de film et d'adhérence.

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) doit être soigneusement incorporé au produit avant application en le remuant bien.

Après l'ajout du durcisseur, un temps d'attente d'env. 10 minutes est recommandé pour un dégazage amélioré.

### Durée de vie en pot




2 heure(s)

Une prolongation de la durée de vie en pot n'est pas possible.

Des températures plus élevées raccourcissent la durée de vie en pot.

### Technique d'application



|                                          | Airless   | Airless air assisté<br>(Airmix®, Aircoat, etc.) | Pistolet à godet   |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Outil d'application                      | -         |                                                 | Druckbecherpistole |
| Buse de pulvérisation Ø (mm)             | 0,28      |                                                 | 1,8                |
| Buse de pulvérisation Ø (Inch)           | 0,011     |                                                 | -                  |
| Pression de pulvérisation (bar)          | 80 - 100  |                                                 | 3 - 4              |
| Air de pulvérisation (bar)               | -         | 1 - 2                                           | -                  |
| Diluant                                  | Eau       |                                                 |                    |
| Ajout de diluant (%)                     | -         |                                                 | 10                 |
| Quantité d'application par couche (g/m²) | 125 - 150 |                                                 |                    |
| Film mouillé (µm)                        | 125 - 150 |                                                 |                    |

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

**Temps de séchage**

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Sec hors poussière (ISO 1517) | après env. 30 minute   |
| Sec hors poisse               | après env. 3 heure(s)  |
| Complètement sec              | après env. 12 heure(s) |

Si nécessaire, il est aussi possible d'accélérer le séchage.

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Éviter les rayons directs du soleil !

**Nettoyage des outils**

8029

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

**SUPPORT****Type de support**

Bois de feuillus et de conifères

**Qualité du support**

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

**Humidité du bois**

13 % ± 2 %

**STRUCTURE DE REVÊTEMENT****Généralités**

Les structures de revêtement suivantes sont exemplaires.

**Imprégnation****Couvrant :**

1 x Aquawood Primo A2 (5452)

**Transparent :**

1 x Aquawood Primo (5453)

Séchage intermédiaire : env. 4 heure(s)

Utiliser les produits de protection du bois avec précaution. Avant usage, toujours lire l'étiquette et respecter les fiches techniques de chaque produit.

Veuillez respecter notre **ARL 056 – Directive de travail pour l'utilisation de produits de protection du bois.**

**Couche intermédiaire****Couvrant :**

1 x Aquawood Intercare ISO (5503)

ou

1 x Aquawood Intercare SQ (5522)

ou

1 x Aquawood Intercare ES (5501)

Séchage intermédiaire : env. 4 heure(s)

**Transparent :****Bois de conifères :**

1 x Aquawood Intermedio DQ (5706)

**Bois de feuillus et mélèze :**

1 x Aquawood Intermedio ISO (5705)

Séchage intermédiaire : env. 2 heures

**Ponçage intermédiaire**

Grain 220-280

Éliminer la poussière de bois.

**Couche de finition****Couvrant :**

1 x Aquawood Covatop XT 20 (5020)

ou

1 x Aquawood Covapro 20 (5023)

**Transparent :**

1 x Aquawood Finatop 40 (5140)

ou

1 x Aquawood Finapro 20 (5101)

Séchage intermédiaire : env. 16 heures

**Pour les portes d'entrée**

1 x Aquawood Protect (5128)

**MAINTENANCE****Entretien**

La durée de vie des éléments extérieurs dépend de nombreux facteurs : il s'agit notamment du type d'intempérie, de la protection constructive, de la sollicitation mécanique et du choix de la teinte utilisée. Pour une longue durée de vie, il est nécessaire de procéder régulièrement à un contrôle, un entretien et des mesures de remise en état.

Nettoyage annuel avec Top-Cleaner (7208) et entretien avec Top-Care (7227) dans le pack Windoor Care-Set (7229).

Correction de petits défauts avec matériau original.

**Remise en état**

Veuillez respecter notre **ARL 304 – Directive de travail pour le revêtement d'éléments de construction à stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée – Entretien et réparation.**

**INDICATIONS DE COMMANDE****Conditionnement**

4 kg, 22 kg

**Teintes / Degrés de brillance**

Aquawood Protect G20 (5128000120)

Aquawood Protect G30 (5128000130)

Aquawood Protect G40 (5128000140)

Aquawood Protect G90 (5128000190)

D'autres degrés de brillance entre G20 et G90 peuvent être obtenus en mélangeant les degrés de brillance existants.

**Produits complémentaires**

Aqua-Cleaner 8029 (8029)

Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Aquafix S (8110)

Aquawood Covapro 20 (5023)

Aquawood Covatop XT 20 (5020)

Aquawood Finapro 20 (5101)

Aquawood Finatop 40 (5140)

Aquawood Intercare ES (5501)


Aquawood Intercare ISO (5503)

Aquawood Intercare SQ (5522)  
 Aquawood Intermedio DQ (5706)  
 Aquawood Intermedio ISO (5705)  
 Aquawood Primo A2 (5452)  
 Aquawood Primo (5453)  
 Aquawood Primo A4 (5454)  
 Aquawood Primo A5 (5455)  
 Aquawood Primo A6 (5456)  
 Top-Care (7227)  
 Top-Cleaner (7208)  
 Windoor Care-Set (7229)

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

## AUTRES REMARQUES

### Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

### Données techniques

Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Aquawood Protect (Cat A/e) : 130 g/l.  
 Aquawood Protect contient au maximum 90 g/l de COV.

### GISCODE

BSW30

### DGNB (Société allemande pour la construction durable)

Niveau de qualité 4 (pour un revêtement appliqué en usine)

### Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Pour les travaux de ponçage, utiliser au moins un filtre anti-poussière P2 comme équipement personnel de protection, afin de se protéger de la poussière de ponçage et de bois. Un filtre anti-poussière P3 est recommandé pour les bois de feuillus (surtout le hêtre, le chêne).

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).