

Aviva Tiefengrund WV

4074

Základní nátěr pro vnitřní i venkovní použití, pro domácí i řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Transparentní základní nátěr na vodou ředitelné bázi na disperzní bázi pro nátěry na porézních, silně savých a lehce zvětralých minerálních podkladech. Zpevňuje zvětralé nebo lehce křídovité povrchy a vyrovnává různě savé podklady. Produkt je s nízkým zápachem a vyznačuje se velmi dobrou penetrací do podkladu a vysokou paropropustností.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**

Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na pískové a savé minerální podklady, jako jsou omítky, beton, potěry a sádrové materiály atd., v interiéru i exteriéru.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanášejte nejlépe štětcem nebo kartáčem
- Na běžně savé podklady aplikujte zředěné 1:1 vodou, vysoce savé podklady nezředěné. V případě vysoce nasákavých a pískových omítkových podkladů je vhodné druhý nátěr provádět metodou mokré do mokrého.
- 1:1 s vodou ředěný
- Je nutné zabránit vyschnutí do lesku.
- Aviva Tiefengrund WV musí mít schopnost proniknout hluboko do podkladu.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte. Stříkance barvy okamžitě odstraňte vodou.

- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení

1:1 H₂O

	Natírání
Ředidlo	Voda
Přídavek ředidla (%)	max. 100
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	100 - 125
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	8 - 10

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakování po:	cca 5 hod.
-----------------	------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití očistěte vodou.

PODKLAD

Druh podkladu

Pro savé minerální povrchy jako omítka, beton, stěrky atd. a sádrové materiály jako i savé, pevné staré nátěry.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

Příprava podkladu

U čistých, suchých a nosných podkladů není nutná žádná příprava podkladu.

Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

Drobné praskliny, díry nebo nerovnosti opravte vhodným tmelem. Vytmelená místa obruste a důkladně odstraňte prach.

Čerstvé omítky, beton a potěry nechte vytvrdnout alespoň po dobu 4 týdnů. Lokálně vyspravená místa v omítce V případě potřeby proveďte fluataci. V případě usazených nečistot, odlučujících se částic nebo drolivých zrnitých vrstev očistěte mechanicky nebo vysokotlakým čištěním vodou (v souladu s právními předpisy).

Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Clean Multi-Entfetter (7233).

Barvy na bázi lepidla důkladně omýt.

Řasy, zelený povlak nebo plísně v exteriéru odstraňte produktem Aviva Fungisan (8308).

Plísně v interiéru ošetřete pomocí Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) nebo Aviva Fungisan (8308).

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Základování

1 Aviva Tiefengrund WV (4074)

Mezivrstva nebo vrchní vrstva

Požadovaná vrchní barva barva na stěny Aviva, barva na fasády Aviva, nebo nátěr na beton Vivido.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

1l, 5l, 10l

Barevné odstíny

Standardní odstíny:
Farblos (4074000200)

Související produkty

Clean Multi-Entfetter (7233)
Aviva Fungisan (8308)
Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Aviva Tiefengrund WV (Kat A/h): 30 g/l.
Aviva Tiefengrund WV obsahuje max. 0 g/l VOC.

GIS KÓD

BSW20

Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01

Akrylátové disperze / Voda / Přísady pro rozhraní

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (v poměru 3:1).

Může způsobit alergické reakce.

Informace pro alergiky jsou k dispozici na telefonním čísle +43 5242 6922-713.

Bezpečnostně technické údaje



K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.