

Aviva Tiefengrund WV

4074

Základný náter pre vnútorné i vonkajšie použitie na hobby a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Transparentný disperzný základný náter na vodnej báze na nanášanie na porézne, vysoko absorpčné a mierne zvlhnuté minerálne podklady. Posilňuje zvlhnuté alebo mierne kriedové povrchy a vyrovnáva podklady s rôznou absorpčnou schopnosťou. Produkt je s nízkym zápachom a vyznačuje sa veľmi dobrou penetráciou do podkladu a vysokou paropriepustnosťou.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na piesčité a nasiakavé minerálne podklady, ako sú omietky, betón, potery a sadrové materiály atď., v interiéroch i exteriéroch.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanášať najlepšie štetcom alebo kefou
- Na bežne nasiakavé podklady použiť zriedené vodou v pomere 1:1, pri silne nasiakavých podkladoch spracovávať bez riedenia V prípade vysoko nasiakavých a pieskovitých omietkových podkladov, ak je to potrebné, pretrieť dvakrát mokré do mokrého.
- 1:1 zriedený vodou
- Je nevyhnutné vyhnúť sa lesklému vysušeniu.
- Aviva Tiefengrund WV musí byť schopný preniknúť hlboko do podkladu.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte. Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania1:1 H₂O100 –
125 ml
↓
1 m²1 l
↓
8 – 10 m²

	Natieranie
Riedenie	Voda
Prídavok riedidla v %	max. 100
Množstvo na nános (ml/m ²)	100 - 125
Výdatnosť na nános (m ² /l)	8 - 10

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



5h

Následný náter po

cca 5 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia

Ihneď po použití vyčistite vodou.

PODKLAD**Druh podkladu**

Na nasiakavé minerálne podklady, ako sú omietky, betón, potery atď. a sádkartónové materiály, ako aj na nasiakavé, dobre držiace staré nátery.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

Príprava podkladu

Pri čistých, slabo nasiakavých, suchých a nosných podkladoch sa nevyžaduje žiadna úprava povrchu.

Odstrániť nenosné staré nátery.

Malé praskliny, diery alebo nerovnosti opravte vhodným tmelom. Vytmelené miesta obrúsiť a dôkladne odstrániť prach.

Čerstvú omietku, betón a poter nechať preschnúť najmenej 4 týždňov. Lokálne miesta vyspravené omietkou sa musia dobre zviazať a vysušiť. V prípade potreby fluátovať. Usadenú špinu, oddeľujúce substancie alebo rozdrobený podklad očistiť mechanicky alebo pomocou vysokotlakového čistenia (za dodržania zákonných predpisov).

Dôkladne odstráňte masť alebo olejové nečistoty pomocou Clean Multi-Entfetter (7233).

Glejšť farby dôkladne umyť.

Riasy, zelený povlak alebo plesne v exteriéri odstráňte produktom Aviva Fungisan (8308).

Napadnutie plesňami v interiéri ošetríte Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) alebo Aviva Fungisan (8308).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

1 Aviva Tiefengrund WV (4074)

Medzi vrstva, resp. vrchná vrstva

Požadovaná vrchná farba na steny Aviva, farba na fasády Aviva alebo náter na betón Vivido.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

1l, 5l, 10l

Farebné odtiene

Štandardné farebné odtiene
Farblos (4074000200)


Súvisiace produkty

Clean Multi-Entfetter (7233)
Aviva Fungisan (8308)
Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Aviva Tiefengrund WV (Kat A/h): 30 g/l.
Aviva Tiefengrund WV obsahuje max. 0 g/l VOC.

GISCODE

BSW20

Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01

Akrylátové disperzie / Voda / Prísady pre rozhranie

Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (v pomere 3:1).

Môže spôsobiť alergické reakcie.

Informácie pre alergikov sú k dispozícii na telefónnom čísle +43 5242 6922-713.

Technicko-bezpečnostné údaje



Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.