

Ceradur-Spritzwachs

1617

Oplosmiddelgedragen spuitwas voor meubels en interieur voor de industrie en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

1617000210

Algemeen

Zeer sneldrogende, oplosmiddelgedragen spuitwas met goede waterbestendigheid, voor het efficiënt in de was zetten en industrieel behandelen van houten oppervlakken. Geeft de behandelde oppervlakken een elegant mat effect en een fluweelzachte haptiek.


Toepassingsgebieden



Voor onbehandeld en gelakt geschaafd hout, houten plafonds, wandbekleding, meubeloppervlakken.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product goed om voor gebruik en tijdens de verwerking.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Ceradur-Spritzwachs (1617) kan tweemaal worden aangebracht op onbehandeld hout of eenmaal op een oppervlak dat is gegrond met een 2K-PUR-meubellak (bijv. Aduro Tiropur (2548)).
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Opbrengtechniek



	Spuitpistool met beker
Spuitpistool Ø (mm)	1,8
Spuitdruk (bar)	2 - 3
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	100 - 120
Totale toepassingshoeveelheid (g/m ²)	max. 250

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Schuur- en overschilderbaar	1 uur(en)
Hanteerbaar en stapelbaar	16 uur(en)

De droogtijd kan worden verkort door de temperatuur te verhogen. Zorg ervoor dat de maximumtemperatuur van 50°C in het droogkanaal niet wordt overschreden, anders zweten de wascomponenten uit en ontstaan er lelijke glansvlekken.

Gereedschap schoonmaken

Direct na gebruik met Aceton-Waschmittel (7215) of Nitro-Verdünner 8017 (8017).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Loof- en naaldhout

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding

Loofhout: korrel 150 - 180
Naaldhout: korrel 120 - 150

Verwijder schuurstof grondig - vooral uit de houtporiën.

COATINGOPBOUW**Grondlaag**

1 x Ceradur-Spritzwachs (1617)

Als alternatief kan ook een 2K-PUR-meubellak zoals Aduro Tiropur (2548) worden gebruikt.

De tussendroogtijd hangt af van de gebruikte grondlak.

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

Tussenschuurgang

Tussenschuurgang met schuurvlies zoals Scotch-Brite van 3M.

Op oppervlakken die gecoat zijn met PUR-lakken (bijv. Aduro Tiropur (2548)) wordt de was opgespoten zonder tussenschuurgang; De laatste laklaag mag **niet meer dan 6 uur** geleden aangebracht zijn, anders kunnen er problemen met de hechting zijn.

Verwijder het schuurstof.

Aflaklaag

1 x Ceradur-Spritzwachs (1617)

SCHOONMAKEN & ONDERHOUD**Schoonmaken en onderhoud**

Schoonmaken met water, Clean-Möbelreiniger (7202) of mild huishoudelijk reinigingsmiddel.

Schoonmaken mag niet eerder plaatsvinden dan 14 dagen na het aanbrengen van de olie/was/hardwasolie.

Het gebruik van verzorgingsmiddelen is vanwege het wasachtige oppervlak niet mogelijk – gevaar voor glimmende plekken en vlekken!

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 11, 4 l, 22 l


Toevoegingsproducten

Aceton-Reiniger (7215)
Aduro Tiropur (2548)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Nitro-Verdünner 8017 (8017)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Technische gegevens

Viscositeit bij levering: 11 – 13 seconden volgens DIN 53211
(4 mm-maatbeker, 20 °C)

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.