

Ceradur-Spritzwachs

1617

Vosk na báze rozpúšťadla určený na nanášanie striekaním pre nábytok a interiérové vybavenie, na priemyselné a remeselné spracovanie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

1617000210

Všeobecne

Veľmi rýchlo schnúci striekací vosk na báze rozpúšťadla s dobrou odolnosťou voči vode, určený na efektívne voskovanie a priemyselnú úpravu drevených povrchov. Ošetrovaným povrchom dodáva elegantný matný vzhľad a zamatovo jemný dotyk.


Oblasti použitia



Pre neupravené a predlakované hobľované drevo, drevené stropy, obklady stien a povrchy nábytku.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Ceradur-Spritzwachs (1617) možno naniesť buď dvakrát na surové drevo, alebo raz na povrch, ktorý bol predtým základovaný dvojzložkovým nábytkovým lakom na báze PUR (napr. Aduro Tiropur (2548)).
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania



	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	1,8
Striekací tlak (bar)	2 - 3
Množstvo na nános (g/m ²)	100 - 120
Celkové nanášané množstvo (g/m ²)	max. 250

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

brúsiteľný a prelakovateľný	1 hod.
manipulovateľný a stohovateľný	16 hod.

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Doba sušenia sa dá skrátiť zvýšením teploty. Je potrebné dbať na to, aby sa v sušiacom kanáli neprekročila maximálna teplota 50 °C, pretože inak dôjde k vystupovaniu zložiek vosku na povrch a vzniknú nevzhľadné lesklé škvrny.

Čistenie náradia



7215



8017

Ihneď po použití s Aceton-Waschmittel (7215) alebo Nitro-Verdünner 8017 (8017).

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Listnaté dreviny: zrnitosťou P150 – P180

Ihličnaté dreviny: zrnitosťou P120 - P150

Dôkladne odstrániť brúsny prach – najmä z pórov dreva.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

1 x CeraDur-Spritzwachs (1617)

Alternatívne je možné použiť aj 2K-PUR nábytkový lak, napr. Aduro Tiropur (2548).

Doba čiastočného zaschnutia závisí od použitej základnej vrstvy.

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

Medzibrúsenie



Medzibrúsenie pomocou brúsneho rúna, napríklad Scotch-Brite od spoločnosti 3M.

Na povrchy lakované PUR-lakmi (napr. Aduro Tiropur (2548)) sa vosk nanáša striekaním bez predchádzajúceho brúsenia; Posledná nanášaná vrstva nesmie byť staršia ako 6 hodín, inak môžu nastať problémy s priľnavosťou.

Brúsny prach odstrániť.

Vrchná vrstva

1 x CeraDur-Spritzwachs (1617)

ČISTENIE & OŠETROVANIE

Čistenie a starostlivosť

Čistite vodou, Clean-Möbelreiniger (7202) alebo jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť.

Čistenie sa môže vykonať najskôr 14 dní po aplikácii oleja / vosku / tvrdého voskového oleja.

Používanie ošetrovacích prostriedkov nie je možné kvôli voskovanému povrchu – riziko lokálneho vyleštenia a tvorby flakov!

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

1 l, 4 l, 22 l

Súvisiace produkty

Aceton-Reiniger (7215)

Aduro Tiropur (2548)

Clean-Möbelreiniger (7202)
Nitro-Verdünnern 8017 (8017)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Dodávaná viskozita: 11 – 13 sekúnd podľa DIN 53211
(4 mm výtokový pohárik, 20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.