

Innolux Walzgrund FLEX

2737

Wysoco reaktywny podkład UV do nakładania walcami przeznaczony do przemysłowego lakierowania parkietu i korka podłogowego

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne


Wysoco reaktywny podkład UV do nakładania walcami o doskonałej sile wypełnienia; bardzo dobra, długotrwała elastyczność i bardzo dobra odporność na przetarcia.

Szczegółne właściwości i normy badań



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Do przemysłowego lakierowania gotowych elementów parkietu i desek podłogowych (łącznie z korkiem).

Stosowanie w połączeniu z odpowiednim systemem lakieru nawierzchniowego.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 210 - Wytyczne pracy z systemami lakierniczymi Innolux.

Technika nanoszenia



	Nanoszenie walcami
Lepkość kubek 6 mm (s)	160 ± 10
łączna ilość наносzona (g/m²)	20 - 30

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Warunki schnięcia

Natychmiastowe **utwardzenie promieniami UV** bez wcześniejszego odparowania:

	Prędkość przesuwu	
	Żelowanie międzyoperacyjne	Utwardzanie
Promiennik rtęciowy i galowy 80 - 120 W/cm	10-14m/min.	5-7 m/min.

Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

Czyszczenie narzędzi

8501



8505

Natychmiast po użyciu Waschverdünner (8501) lub PUR-Spezial-Verdünner (8505).

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno drzew liściastych i iglastych (drewno lite), korek

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podłoża**Szlifowanie kalibracyjne**

Drewno drzew liściastych: papierem o granulacji 150-180

Drewno drzew iglastych: papierem o granulacji 120-150

Korek: nie wymaga szlifowania

W przypadku powierzchni narażonych na duże obciążenia, takich jak podłogi (test monetą), na zeszlifowane podłoże drewniane można nałożyć Innolux Primer WB (2703) w ilości 12–15 g/m².

Wypełnienie szczelin w drewnie: Innolux Spachtel (2710)

BUDOWA POWŁOKI**Podkład**

2 – 3 x Innolux Walzgrund FLEX (2737)

Dla uzyskania optymalnej jakości powierzchni zaleca się aplikację podkładu za pomocą 3 połączonych w serii agregatów do nanoszenia lakieru walcami, przy czym po 1. i 2. aplikacji następuje proces żelowania, a po 3. aplikacji utwardzanie.

Szlifowanie międzyoperacyjne

Papierem o granulacji 320 - 400 i ściernicą walcową z włókny Scotch-Brite

Unikać przeszlifowań!

Usunąć pył ze szlifowania.

Lakierowanie nawierzchniowe

1 – 2 x Innolux Floor Decklack (2766) w wybranym stopniu połysku

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

25 kg, 200 kg

Produkty dodatkowe

Innolux Floor Decklack (2766)

Innolux Primer WB (2703)

Innolux Spachtel (2710)

PUR-Spezial-Verdünner 8505 (8505)
Waschverdünner 8501 (8501)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 9 miesiąc/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane techniczne

Lepkość w stanie dostarczonym: 150 – 170 sekund/-y według DIN 53211
(kubek 6 mm, 20°C)

Dane BHP



Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl