

Nitro-Spraylack

1612

Opravný sprej na lakované povrchy nábytku pre priemyselné a remeselné spracovanie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Rýchloschnúci opravný sprej na báze nitrocelulózy určený na lakované povrchy nábytku. Produkt sa vyznačuje veľmi rýchlym schnutím a dobrým rozlivom. Nanáša sa bez zanechania škvŕn.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**
Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-C

Oblasti použitia



Lokálne opravné práce na nábytku a vnútorného vybavenia.

Na prelakovanie škrabancov vzniknutých pri montáži

Na opravu známkopotrebenia


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Pred použitím nádobu intenzívne pretrepať po dobu 2 min. Gulička na miešanie musí byť počuteľná. Počas používania občas pretrepte.
- Držte sprej vo zvislej polohe a pri izbovej teplote ho rovnomerne a nie príliš silno nastriekajte zo vzdialenosti približne 20 – 30 cm.
- Na posúdenie zhody farby, efektu zvýraznenia kresby dreva a kompatibility je vždy potrebné vykonať skúšku nastriekaním na neviditeľnom mieste.
- Približne po 3 až 6 minútach naneste druhú vrstvu; je lepšie naniesť viacero tenkých vrstiev ako jednu hrubú.
- Po použití otočte nádobku hore dnom a striekajte tryskou, kým nebude vychádzať iba plyn, aby sa ventil neprilepil.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania



Spôsob nanášania	Sprejová fľaša
spotreba (m ² / ml) ¹⁾	6 – 8m ² / 400 ml

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Brúsiteľný a prelakovateľný:

cca 10 - 15 min.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

PODKLAD**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu**Listnaté dreviky:** zrnitosťou P150 – P180 a čistenie**Ihličnaté dreviky:** zrnitosťou P100 - P150 a čistenie**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Nános produktu**

1 – 2 x Nitro-Spraylack (1612)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

400 ml sprejová fľaša

Farebné odtiene/stupne lesku

Nitro-Spraylack G30 Farblos, Seidenmatt (1612077811)

Nitro-Spraylack G70 Farblos, Glänzend (1612050252)

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje

Nádobka je pod stálym tlakom. Uchovávať na dobre vetranom mieste. Striekací lúč držať od tela. Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite. Nestriekať do otvoreného ohňa alebo na horúce predmety. Ani po spotrebovaní neotvárať násilím a nehádzať do ohňa!

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.