

Pigmofix V**8118**

Spowalniacz do lakierowania szkła za pomocą wałka malarskiego, dedykowany dla **przemysłu i rzemiosła**

OPIS PRODUKTU**Numer produktu****8118000210****Informacje ogólne**

Specjalna mieszanka rozpuszczalników służąca do optymalizacji właściwości aplikacyjnych mieszanki Aduro Pigmopur (2406)/ Pigmofix G i PUR-Hardener (8419) poprzez spowolnienie schnięcia, gdy tylne powierzchnie szkła mają być lakierowane za pomocą wałka malarskiego.

Obszary zastosowania

Jako dodatek do Pigmopur G50 (2406) do lakierowania przy użyciu wałka malarskiego tylnej powierzchni szkła, którego krawędzie są z przyczyn konstrukcyjnych (np. w przypadku ram drewnianych) zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z wilgocią.

Produkt nie ma wpływu na jakość powierzchni systemu lakierniczego (odporność chemiczna i mechaniczna).

STOSOWANIE**Wskazówki dotyczące stosowania**

- Pigmofix V (8118) ostrożnie wmixować do utwardzonego lakieru.
- Nanoszenie za pomocą wałka do lakierowania (wałek z krótkim włosiem - patrz produkty dodatkowe).
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 143 - Wytyczne lakierowania tylnej strony szkła**.

Ilości dodawane

Proporcje mieszania	
Pigmopur (2406) w wybranym odcieniu	100% wag.
Pigmofix G 90699	5% wag.
PUR-Hardener 8419 (8419)	20% wag.
Pigmofix V (8118)	10–20% wag.

Czyszczenie narzędzi

8519



8501

Natychmiast po użyciu stosując DD-Verdünner 8519 (8519) lub Waschverdünner (8501).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

400 ml, 10 l

Produkty dodatkowe

DD-Verdünner 8519 (8519)
Pigmofix G (90699)
Pigmopur G50 (2406)
PUR-Hardener 8419 (8419)
Waschverdünner 8501 (8501)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 2 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl