

Poly-Feinspachtel

7526

Uniwersalna dwukomponentowa szpachlówka do mebli i elementów wyposażenia wnętrz, dedykowana dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne


Uniwersalnie stosowana dwukomponentowa szpachlówka poliestrowa do wyrównywania ubytków. Dobra zdolność rozprowadzania dzięki wyjątkowo kremowej konsystencji. Wysoka siła wypełnienia i stabilność na powierzchniach pionowych, wyrównywanie drobnych rys i nierówności dzięki wyjątkowo drobnej strukturze, szybkie utwardzanie, dobra szlifowalność, bardzo dobra przyczepność do metalu i drewna, nawet w wyższych temperaturach (do ok. 100°C). Odporna na wodę, benzynę, oleje mineralne, rozcieńczone zasady i kwasy.

Szczególne właściwości i normy badań



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Wady drewna na meblach i elementach wyposażenia wnętrz, a także do wyrównywania powierzchni metalowych.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Ciepło przyspiesza, zimno spowalnia reakcję utwardzania.
- Jeżeli produkt ma być nakładany w grubszych warstwach, należy stosować możliwie mało utwardzacza wzgl. nanosić produkt w kilku warstwach.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Proporcje mieszania

100 części wag. Poly-Feinspachtel (7526)
1–4 części wag. Poly-Hardener 7517 (7517)

1 g odpowiada około 4–5 cm zawartości z tubki.

Oba komponenty są ze sobą tak długo mieszane, dopóki nie powstanie jednolity kolor.

Zawartość utwardzacza powyżej 4% zmniejsza przyczepność i może pogorszyć schnięcie powierzchni.

Zawartość utwardzacza poniżej 1% opóźnia utwardzanie, przy niskich temperaturach następuje niepełne utwardzenie, a powierzchnia pozostaje silnie lepka.

Czas przydatności mieszaniny do użycia

ok. 2 - 6 min.

Przedłużenie czasu przydatności mieszaniny do użycia nie jest możliwe.

Podwyższone temperatury skracają czas przydatności mieszaniny do użycia.

Należy zawsze przygotować tylko tyle materiału, ile można zużyć w czasie przydatności mieszaniny do użycia.

Technika nanoszenia**Metoda nanoszenia****Szpachlowanie**

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można szlifować (szlifowanie, wiercenie, frezowanie)

ok. 30 min.

Można nanosić kolejną warstwę

ok. 3 - 5 godz.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku i warunków układania w sztaplu.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

8501



8017

Waschverdünner (8501) lub Nitro-Verdünner (8017), natychmiast po użyciu.

Utwardzonej szpachli nie można już usuwać rozpuszczalnikami, lecz wyłącznie mechanicznie lub poprzez działanie wysokich temperatur (> 200 °C).

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno / Metal (żelazo, stal, aluminium)

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podłoża**Metal:**

Odrdzewić do czystego metalu. Zanieczyszczenia z tłuszczu i oleju usunąć dokładnie za pomocą odłuszczacza Clean Multi-Entfetter (7233). Zmatowić włókniną ścierną i środkiem odłuszcżającym Clean Multi-Entfetter (7233).

Drewno i materiały drewnopochodne:

Produkt powinien być nakładany jak najszybciej po szlifowaniu, aby uniknąć zmniejszenia przyczepności.

Drewno drzew liściastych: papierem o granulacji 150-180

Drewno drzew iglastych: papierem o granulacji 100-150

Stare powłoki:

Należy usunąć nieutwardzoną starą farbę lub termoplastyczny lakier akrylowy.

BUDOWA POWŁOKI

Informacje ogólne	Przedstawione poniżej budowy powłoki są przykładowe.
Naniesienie produktu	1 x Poly-Feinspachtel (7526)
Szlifowanie międzyoperacyjne	Zaszpachlowane miejsca przeszlifować papierem o granulacji odpowiedniej dla danego podłoża. Aby zapewnić dobrą przyczepność międzywarstwy, szlifowanie międzyoperacyjne należy wykonać bezpośrednio przed naniesieniem kolejnej warstwy lakieru.
Następna warstwa	Kompozycje kryjące: Powierzchnia obrobiona szpachłówką może być polakierowana następującymi lakierami: Drewno i materiały drewnopochodne: Aduro Spritzfüller (2410) / Aduro Ecofill (2416) / Aduro Ecofill Smart (2317) / Bluefin Isospeed (3134) / itd. Jako nawierzchnia, w zależności od wymagań, Pigmpur G50 (2406), Bluefin Pigmocryl NG w różnych wariantach itd. Metal: Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) Jako nawierzchnia, w zależności od wymagań, Vivido 2K-PU-Multilack M (4526), Vivido 2K-PU-Multilack G (4527) itd. Powłoki bezbarwne (w meblarstwie) Na Poly-Feinspachtel można nakładać poliuretanowe systemy lakiernicze 2K Aduro Legnopur (2513), Aduro Vento (2660), Aduro Strong (2528) i Aduro Naturmatt (2525) jak również systemy lakiernicze na bazie wody do mebli Bluefin Terra-Resist (2972) oraz Bluefin Unistar Thix (2966).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań	1 kg
Odcienie barwy	Kolor(y) standardowy(e): Weiß - inkl. Härter (7526080972) Schwarz - inkl. Härter (7526080973) Braun - inkl. Härter (7526081070) Dunkelbraun - inkl. Härter (7526081071)
Produkty dodatkowe	Aduro Ecofill (2416) Aduro Ecofill Smart (2317) Aduro Naturmatt (2525) Aduro Legnopur (2513) Aduro Spritzfüller (2410) Aduro Strong (2528) Aduro Vento (2660) Bluefin Isospeed (3134) Bluefin Resist (2963) Bluefin Unistar Thix (2966) Clean Multi-Entfetter (7233) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pigmpur G50 (2406) Poly-Hardener 7517 (7517) Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

Vivido 2K-PU-Multilack G (4527)
Vivido 2K-PU-Multilack M (4526)
Waschverdünner 8501 (8501)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP



Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl