

Poly-Spachtel

7518

2-componenten-plamuur voor binnen en buiten voor de industrie en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Oplosmiddelgedragen 2-componenten-polyesterplamuur voor het opvullen van oneffenheden in zwaar belaste oppervlakken. Snelle uitharding, goede schuurbaarheid, zeer goede hechting op kunststof en hout. Goede weersbestendigheid.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Het herstellen van beschadigingen in hout of kunststof, zowel binnen als buiten (meubels, deuren, vloeren, ramen, lijsten)

Het dichten van scheuren

Het verlijmen van breukplekken

Geschikt voor reparatie- en herstelwerkzaamheden op deeloppervlakken. Voor het volledig opvullen van oppervlakken raden wij het gebruik aan van geschikte vulmiddelen, zoals bijvoorbeeld Feinspachtel (7525) of Kunstharzspachtel (7523).

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- Warmte versnelt, koude vertraagt de uithardingsreactie.
- Niet geschikt als plamuur voor grotere oppervlakken; hij hardt niet uit in dunne lagen. Voor deze toepassing raden wij het gebruik aan van bijvoorbeeld Poly-Feinspachtel (7526).
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Mengverhouding



100 gewichtsdelen Poly-Spachtel (7518)
3 gewichtsdelen verharder pasta

Zorgvuldig inwerken!

Een te hoge dosering leidt tot structurele schade aan de plamuur en kan kleurveranderingen in de daaropvolgende laklaag veroorzaken.

Open tijd

ca. 2 - 6 min

**Opbrengtechniek****Opbrengmethode****spachtelen**

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Kan worden overschilderd

ca. 30 minuten

Schuurbaar
(schuren, boren, frezen)

ca. 20 minuten

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Gereedschap schoonmaken

8017



8501

Direct na gebruik met Nitro-Verdünner (8017) of Waschverdünner (8501). Uitgeharde plamuur is niet meer te verwijderen met oplosmiddelen, maar alleen mechanisch of door hoge temperaturen (> 200 °C).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Hout, kunststof, natuur- of kunststeen

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

COATINGOPBOUW**Opbrengen van het product**

Poly-Spachtel (7518)

Tussenschuurgang

Schuur geplamuurde plekken op met een korrelgrootte die geschikt is voor de ondergrond.

Verwijder het schuurstof.

Het tussentijds schuren moet net vóór het opbrengen van de volgende laklaag plaatsvinden om een goede tussenhechting te garanderen!


Volgende laag

Herstelde plekken kunnen met vrijwel alle gangbare lakken worden overschilderd.

Het wordt aanbevolen om eerst een proeflaag aan te brengen.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

250 g inclusief verharder

Kleuren / glansgraden	Poly-Spachtel Transparent (7518000232)
Toevoegingsproducten	Nitro-Verdünner 8017 (8017) Poly-Feinspachtel (7526) Waschverdünner 8501 (8501) Feinspachtel (7525) Kunstharzspachtel (7523) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.
OVERIGE AANWIJZINGEN	
Houdbaarheid / opslag 	Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C). Sluit de container onmiddellijk na gebruik weer goed af.
Veiligheidstechnische informatie 	Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking. Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.