

Polyactive SB

8059

Środekczyszczący i aktywujący do stosowania na PVC oraz tworzywach sztucznych nadających się do powlekania, dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

805900021011

Informacje ogólne

Specjalny środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika przeznaczony do obróbki wstępnej PVC i tworzyw sztucznych nadających się do powlekania. Niezawodnie usuwa zanieczyszczenia, aktywuje powierzchnię i poprawia przyczepność kolejnych powłok. Żółty kolor środka umożliwia wizualną kontrolę obrabianych powierzchni i zwiększa bezpieczeństwo procesu podczas obróbki wstępnej.

Obszary zastosowania



Okna i drzwi zewnętrzne z PVC, jak również innych możliwych do polakierowania tworzyw sztucznych.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem należy dobrze wymieszać lub dobrze wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej + 15°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Należy zwilżyć czystą szmatkę produktem Polyactive SB (8059) i przetrzeć powierzchnię przeznaczoną do lakierowania z umiarkowanym naciskiem.
- Do nakładania polecany jest Wisch- und Polierruch (9662).
- Zmiana materiału powinna nastąpić po około 20 metrach bieżących.
- Lakierowanie należy wykonać w ciągu 10 do 60 minut.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Twarde PVC i możliwe do polakierowania tworzywa sztuczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	11
Produkty dodatkowe	Wisch- und Poliertuch (9662)
POZOSTAŁE INFORMACJE	
Trwałość / przechowywanie	Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.
Dane BHP 	Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl