

Pullex Bodenöl

4402

Pigmentový olej na báze rozpúšťadla na **vodorovné drevené povrchy** v **exteriéri** na domáce a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vodoodpudivý, vysoko penetračný olej na vodorovné drevené povrchy v exteriéri (otvorenopórovitý). Chráni listnaté aj ihličnaté drevinu pred nečistotami a vlhkosťou. Umožňuje drevu dýchať a obmedzuje jeho napučanie a zosychanie.

Produkt sa vyznačuje jednoduchým a bezproblémovým spracovaním.

Špeciálne mikronizované pigmenty zaručujú veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu a tiež výbornú farebnú stabilitu na exotických drevinách.

Produkt je bez obsahu aromatických rozpúšťadiel.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- Povrchová úprava je chránená účinnou biocídnou zložkou proti zamodraniu a napadnutiu plesňami.

Účinné látky:

2,4 g/kg 0,24 % 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate

- DIN EN 16165:2023-02**
Potvrdené externým skúšobným certifikátom
Spĺňa požiadavky protišmykovej triedy R10

Oblasti použitia




Rozmerovo nestabilné vodorovné drevené plochy v exteriéri, ako balkónové podlahy, prechodové mostiky, terasy atď.

Obzvlášť vhodný na druhy dreva, ako je smrekovcové drevo a exotické drevo ako bangkirai, teak, massaranduba

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 30 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Nenanášajte na priamom slnečnom žiarení, za dažďa, pri extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti, silnom vetre alebo pri hrozíacom mraze.
- Upozornenie:** Zaisťte rovnomerné prebrúsenie dreva a dbajte na rovnomerné nanášanie produktu!
- Je absolútne nevyhnutné zabrániť tvorbe vrstiev.
- Povrchová úprava nezabraňuje výronu živice.

- Optimálne je vykonanie jedného náteru zo všetkých strán ešte pred montážou. Následne sa odporúča náter rezných strán pomocou Vivido Allwetterlack (4502) (2 nánosy).
- Na smrekovci a drevinách bohatých na extraktívne látky môžu zvyšky nečistôt (vysoká zásaditosť) alebo železný prach (tvorba hrdze) viesť k čiernemu sfarbeniu.
- Na veľmi frekventovaných plochách prirodzene dochádza k tvorbe „chodníkov“. Tieto stopy je však možné jednoducho odstrániť pravidelnými údržbovými nátermi (Pozri údržbový náter).
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu priľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.
- Dodržujte, prosím, našu pracovnú smernicu **ARL 500 – Pracovná smernica pre povrchovú úpravu rozmerovo nestabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov – všeobecná časť**.
- Dodržujte, prosím, **pracovnú smernicu ARL 505 – Pracovná smernica pre laky, lazúry a oleje z alkydových živíc**.

Technika nanášania



60 –
80 ml
↓
1 m²

	Natieranie
Množstvo na nános (ml/m²)	60 - 80

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Pre dobré vysušenie je potrebné bezpodmienečne dodržať odporúčané nanášané množstvo. Príliš veľká hrúbka vrstvy vedie k výraznému oneskoreniu sušenia!

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



12h

prelakovateľný	cca 12 hod.
----------------	-------------

Uvedené doby sú orientačné.

Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Na dosiahnutie dokonalého sušenia zaistíte pri aplikácii dostatočné vetranie miestnosti. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu, predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Pri drevinách bohatých na obsah extraktívnych látok (ako je dub a iroko) môže byť predĺžená doba sušenia.

Čistenie náradia



7231

Ihneď po použití očistiť pomocou Adlerol-Verdünner (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemne a hrubo pórovité listnaté dreviny, ihličnaté dreviny.
Tepelne upravené drevo (termodrevo).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Predpokladom dlhej životnosti povrchovej úpravy je dodržiavanie zásad konštrukčnej ochrany dreva.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Technický list BFS č. 18.

Vlhkosť dreva	Listnaté dreviny: $12 \pm 2 \%$ Ihličnaté dreviny: $15 \pm 2 \%$
Príprava podkladu	Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké drevené povrchy obrúsiť zrnitosťou 80 - 120 v smere vlákien, dôkladne vyčistiť a odstrániť vytekajúce zložky obsiahnuté v dreve, napr. živice a zásmolky. Ostré hrany by mali byť zaoblené. Predpokladom dlhej životnosti povrchovej úpravy je dodržiavanie zásad konštrukčnej ochrany dreva. Dreviny s vysokým obsahom živice a exotické dreviny s látkami, ktoré spomaľujú sušenie, očistite pomocou Nitro-Verdünner 8017 (8017) .
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Základná vrstva	1 x Pullex Bodenöl (4402) Medzisušenie: cca 12 hod.
Vrchná vrstva	1 x Pullex Bodenöl (4402)
OŠETROVANIE & RENOVÁCIA	
Ošetrovanie & renovácia	Životnosť závisí od mnohých faktorov: je to predovšetkým pôsobenie poveternostných vplyvov, konštrukčná ochrana, mechanické namáhanie a voľba farebného odtieňa. Pre zaistenie dlhej životnosti je nutná pravidelná kontrola, údržba a v prípade potreby okamžité opravné opatrenia. V prípade potreby očistite ešte nepoškodené plochy od prachu a nečistôt a následne naneste 1 x Pullex Bodenöl (4402). Vyvarovať sa tvorbe filmu!
Renovácia	Zvetrané alebo zosivené drevo zbrúsiť až po surové drevo. Ďalší postup ako pri novej povrchovej úprave (pozri skladbu povrchovej úpravy). Pri listnatých drevinách s hlbokými pórmí (napr. dub a iroko) je treba počítať s kratšími intervalmi údržby.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	750 ml, 2,5 l
Farebné odtiene/stupne lesku	Štandardné farebné odtiene Java (4402057056) Kongo (4402057069) Lärche (4402085967)
Color4You	Iné farebné odtiene je možné miešať pomocou miešacieho systemu ADLER Color4you. Bázy: Pullex Bodenöl Farblös, tönbar zum Aufhellen (50546) Výsledný farebný odtieň závisí od farby samotnej dreviny, naneseného množstva, odtieňa impregnácie a odtieňa vrchnej vrstvy.

Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy.

Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.

Aby sa zabezpečila dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom, je potrebné použiť výhradne pigmentované farebné odtiene.

Miešané odtiene, prosím, spotrebujte do 3 mesiacov.

Súvisiace produkty

Adlerol-Verdünner 7231 (7231)

Nitro-Verdünner 8017 (8017)

Vividol Allwetterlack (4502)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Odporúčame preliať obsah otvoreného balenia do menšej nádoby, aby sa predišlo želatínácii/tvorbe kože.

GISCODE

Ö60

Technicko-bezpečnostné údaje



Pri handrách, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry nechať sušiť rozprestreté. Je nutné uchovávať ich v uzavretých kovových nádobách alebo pod vodou.

Pri brúsení používajte ako osobné ochranné prostriedky protiprachový filter minimálne P2 proti brúsnemu a drevnému prachu. Pri listnatých drevinách (predovšetkým buk, dub) odporúčame protiprachový filter P3.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.