

Pullex Langzeit-Lasur

4449

Tankoslojna drvena lazura na bazi otapala za samostalnu primjenu

OPIS PROIZVODA

Općenito

Univerzalna lazura za drvo na otvorenom. Nova kombinacija veziva, visoki udio krutih tvari i aktivnih UV filtera jamče dugotrajnu zaštitu od vremenskih uvjeta. Dugo otvoreno vrijeme omogućuje premazivanje bez šavova. Ekološki prihvatljiv zbog većeg udjela čvrstih tvari. Proizvod nema jak miris zbog korištenja benzina za čišćenje kao otapala.

Posebna svojstva i ispitne norme

- Premaz je zaštićen biocidnom aktivnom tvari protiv plavila i zaraženosti plijesni.

Aktivna tvar:

2,4 g/kg 0,24 % 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate

Područja primjene



Drvene komponente nenormiranih dimenzija i ograničeno normiranih dimenzija za vanjsku upotrebu poput drvenih kuća, drvenih obloga, nadstrešnica, profilnih dasaka, prozorskih grilja, balkona, vrata.

Za podove terasa i šetnice preporučujemo Pullex Terrassen- und Gartenöl (4454).

OBRADA

Upute za obradu



- Prije upotrebe promiješajte proizvod.
- Potrebna je temperatura proizvoda, objekta i prostora od minimalno + 5 °C.
- Optimalni uvjeti obrade su između 15 - 25 °C pri relativnoj vlažnosti zraka od 40 - 80 %.
- Na novim drvenim komponentama preporučujemo sveobuhvatni premaz.
- Nanesite tanki sloj na horizontalne drvene dijelove kako biste spriječili ljuštenje zbog prevelike debljine sloja.
- Sistemske uvjetovane lazure samo su djelomice otporne na udarce i stoga zahtijevaju češće održavanje.
- Izlijevanje smole tehnički se ne može izbjeći premazom.
- Ispiranje sastojaka drva topivih u vodi, posebno pri jakoj kiši, može se svesti na minimum premazom svih strana i dodatnim premazom površina poprijeko rezanog drva.
- Na drvu ariša i drvim bogatim sastojcima ostaci čišćenja (visoka lužnatost) ili željezna prašina (stvaranje hrđe) mogu dovesti do crne obojenosti.

- Svaka promjena tijeka obrade, uvjeta iz okruženja, nepoštivanja uputa ili nekorisćenje navedenih proizvoda mogu nepovoljno utjecati na rezultat. Odstupanja dovode do poteškoća s filmom i prijanjanjem, kao i do smanjenja stabilnosti u pogledu vremenskih utjecaja i tona boje.
- Molimo rukovodite se našom radnom smjernicom **ARL 500 za premazivanje komponenti nenormiranih dimenzija i ograničeno normiranih dimenzija – Opći dio.**
- Obratite pažnju na naše **ARL 505 – Radne smjernice za lakove/lazure i ulja od alkiidne smole.**

Tehnika nanošenja



80 –
100 ml
↓
1 m²

	Premazivanje
Količina nanošenja po sloju (ml/m²)	80 - 100

Proizvod je spreman za primjenu.

Na grubo piljenom drvu računajte uz dodatnih 40 % potrošnje materijala.

Oblik i svojstva površine izradaka za obradu, kao i vrste nanošenja utječu na stvarnu potrošnju. Točne vrijednosti potrošnje mogu se utvrditi samo uz pomoć prethodnog probnog premaza.

Za dobro sušenje, moraju se strogo poštovati preporučene količine nanošenja. Prevelika debljina slojeva dovodi do značajnog kašnjenja u sušenju!

Vremena sušenja

(pri 23 °C i 50 % rv)



Može se premazivati	oko 12 Sat(i)
---------------------	---------------

Navedene vrijednosti su samo približne. Sušenje ovisi o podlozi, debljini sloja, temperaturi, razmjeni zraka i relativnoj vlažnosti zraka.

Niske temperature i/ili visoka vlaga zraka mogu produžiti vrijeme sušenja.

Na drvu bogatom sastojcima (kao što su hrast, iroko), sušenje može biti produljeno.

Čišćenje radnih uređaja



7231

Očistite odmah nakon upotrebe pomoću Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODLOGA

Vrsta podloge

Meko i tvrdo drvo, kao i drvene šperploče prikladne za vanjsku upotrebu, poput panela od punog drva, zalijepljenog laminiranog drva (BSH), masivnog građevinskog drva (KVH).

Svojstva podloge

Podloga mora biti suha, čista, nosiva, bez razdvajajućih tvari poput masnoće, voska, silikona, smole itd. i bez drvene prašine te mora biti ispitana na prikladnost za premazivanje.

Za dulji vijek trajanja premaza morate se pridržavati načela za konstruktivnu zaštitu drva.

Pridržavajte se i ostalih dokumenata:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Informativni list Saveznog ureda za zaštitu od radijacije (BFS) br. 18

Vlažnost drveta

Crnogorično drvo: 15% ± 2%

Tvrdo drvo: 12% ± 2%

Priprema podloge	Za optimalni rok trajanja preporučujemo brušenje glatkih drvenih površina veličinom zrna od 80 – 120 u smjeru vlakna, temeljito čišćenje te uklanjanje sastojaka drveta koji izlaze van, kao npr. smole i smolom ispunjenih šupljina u drvu. Drva bogata smolom i egzotična drva sa sastojcima koji usporavaju sušenje očistite pomoću sredstva Nitro-Verdünner 8017 (8017). Alge, zelene naslage i plijesan u vanjskim prostorima tretirajte proizvodom Aviva Fungisan (8308).
-------------------------	--

STRUKTURA PREMAZA

Impregnacija	Ako je potrebno, za vanjsku upotrebu radi zaštite od plavih mrlja, gljivica i insekata, impregnirajte jednom s Pullex Imprägnier-Grund (4436) (vrijedi za drva klase izdržljivost 3 – 5 prema standardu EN 350). Međusušenje: oko 12 sati Oprezno koristite zaštitno sredstvo za drvo. Prije upotrebe uvijek je potrebno obratiti pažnju na etiketu i tehničke informativne listove o proizvodu. Molimo rukovodite se našom radnom smjernicom ARL 056 za korištenje zaštitnih sredstava za drvo.
Temeljni premaz	1 x Pullex Langzeit-Lasur (4449) Prijelazno sušenje: oko 12 Sat(i)
Završni premaz	1 x Pullex Langzeit-Lasur (4449)

POPRAVCI

Održavanje	Rok trajanja vanjskih komponenti ovisi o mnogo čimbenika: to su u prvom redu vrsta vremenskih utjecaja, zaštita konstrukcije, mehaničko opterećenje i odabir obrađenog tona boje. Za duži rok trajanja potrebno je provoditi redovite kontrole, održavanja i eventualne popravke. Po potrebi na još netaknutim površinama uklonite prašinu i prljavštinu i premažite jedanput do dvaput Pullex Langzeit-Lasur (4449) svjetlijim nijansama boje. Kod tvrdog drva s dubokim porama, npr. hrast, iroko, očekuju se skraćeni intervali održavanja. Molimo rukovodite se našom radnom smjernicom ARL 504 za premazivanje komponenti nenormiranih dimenzija i ograničeno normiranih dimenzija – Održavanje i popravci.
-------------------	---

NAPOMENE ZA NARUDŽBU

Veličine ambalaže	750 ml, 2,5 l, 5 l
Tonovi boje / stupnjevi sjaja	Standardne boje: Weide (4449050043) Eiche (4449050044) Lärche (4449050045) Kastanie (4449050047) Afzelia (4449050051) Kalkweiß (4449050054) Kiefer (4449050046) Nuss (4449050049) Palisander (4449050050) Sipo (4449050048) Wenge (4449050052) Farblos (4449000200)

Za procjenu krajnjeg tona boje preporučuje se napraviti uzorak boje na originalnoj podlozi uz pomoć odabranog premaza.

Kako bi se zajamčio istovjetni ton boje, na jednoj površini koristite samo materijal s istim brojem serije.

Za dobru otpornost na vremenske uvjete smiju se koristiti isključivo pigmentirane nijanse boja.

Kako bi se osigurala dobra otpornost na vremenske uvjete, potrebno je nanijeti dva premaza u boji.

Najbolju otpornost na vremenske uvjete pokazuju srednje nijanse boja, presvijetle ili previše tamne nijanse boja trebalo bi izbjegavati pri ekstremnim vremenskim uvjetima.

Pri izbjeljivanju standardnih nijansi boja pomoću Pullex Langzeit-Lasur bez boje (4449) potrebno je računati sa skraćenim intervalima renoviranja (smanjena UV zaštita). Stoga se za posvjetljivanje tamnih boja treba koristiti vrba ili hrast.

Dodatni proizvodi

Aviva Fungisan (8308)
Nitro-Verdünnern 8017 (8017)
Pullex Imprägnier-Grund (4436)
Pullex Terrassen- und Gartenöl (4454)

Pripazite na odgovarajuće tehničke listove proizvoda.

OSTALE NAPOMENE

Rok trajanja / skladištenje



Minimalno 5 Godina/-e u originalno zatvorenim spremnicima.

Skladištite zaštićeno od vlage, direktnog Sunčevog zračenja, mraza i visokih temperatura (iznad 30 °C).

Preporučujemo da sadržaj otvorenih posuda prebacite u manje posude kako biste izbjegli geliranje i stvaranje kore.

Otvorene spremnike dobro zatvorite i potrošite sadržaj što je moguće brže.

Tehnički podaci

Masa hlapljivih organskih spojeva u mješavini spremnoj za primjenu: Granična vrijednost prema Direktivi 2004/42/EZ za Pullex Langzeit-Lasur (Kat A/e): 400 g/l.

Pullex Langzeit-Lasur sadrži maksimalno 400 g/l hlapljivih organskih spojeva.

GISCODE

BSL10

Deklaracija sastojaka prema VdL-RL 01

Alkidne smole / Alifati / Anorganski bijeli i šareni pigmenti / Organski pigmenti / Glikol eteri / Tenzidi / Sredstva za sušenje (sikativi) / Zaštitna sredstva od svjetla / Aditiv za poboljšanje svojstava površine / Tvari protiv stvaranja kore / Sredstva za zaštitu površine

Sadrži 3-jodo-2-propilbutilkarbamat Može izazvati alergijske reakcije.

Informacije za osobe s alergijama na telefonski broj +43 5242 6922-713.

Sigurnosno-tehnički podaci



Pročitajte etiketu s oznakom prije upotrebe.

Kod tkanina, spužvi, radne odjeće itd. koji su natopljeni proizvodima koji se suše na zraku postoji opasnost od samozapaljenja! Čuvati pod vodom ili u zatvorenim metalnim posudama ili ostaviti da se osuši rašireno.

Ponovljeni kontakt može dovesti do suhe ili ispucale kože.

Koristite filter za prašinu P2 / P3 prilikom brušenja.

Ako je potreban medicinski savjet, pripremite ambalažu ili etiketu s oznakom.

Ne smije doći u domaćaj djece.

Dobro prozračite tijekom obrade i sušenja.

Prilikom rada je zabranjeno jesti, piti i pušiti.

Izbjegavajte ispuštanje u okoliš.

Sadržaj, odlaganje u skladu s nacionalnim propisima.

Detaljnije informacije o sigurnosti prilikom transporta, skladištenja i rukovanja te zbrinjavanja možete pronaći u pripadnom sigurnosno-tehničkom listu. Aktualnu verziju možete pronaći na adresi **www.adler-lacke.com**.
