

V-Fugensiegel

7509

Vodouředitelný tmel na ochranu V spár v rohových spojích dřevěných oken a vchodových dveří, určený pro průmyslové a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace


Tmel na vodou ředitelné bázi pro exteriér i interiér na bázi akrylátové disperze. Tento snadno zpracovatelný produkt poskytuje velmi dobrou ochranu proti vlhkosti v oblasti čelního dřeva a ve spojích. Produkt se vyznačuje rychlým schnutím, rychlou odolností proti vodě a dobrou výplňovou schopností.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Registrováno v Baubook**
Produkt odpovídá požadavkům dle databáze materiálů pro udržitelné a ekologické stavebnictví Baubook.
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru i interiéru, např. dřevěná okna nebo vchodové dveře.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušebního vzorku na originálním podkladu.
- Aby bylo dosaženo optimální přilnavosti a dobrých mechanických vlastností, je třeba se vyvarovat vzduchových kapsám.
- V případě potřeby šikmo odřízněte špičku, abyste získali požadovaný výstupní otvor. Produkt naneste přímo do spáry tak, aby mírně přetékala. Poté povrch rovnoměrně uhladte vhodným nástrojem nebo prstem (použijte ochranné rukavice!).
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchytky a změny v postupu zpracování

mohou vést ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

- Dodržujte prosím naše **ARL 300 - Pracovní směrnice pro povrchovou úpravu rozměrově stabilních a částečně rozměrově stabilních stavebních prvků - Všeobecná část** spolu se všemi normami a směrnici pro konstrukci oken.

Technika nanášení



Vyplňte spáry spárovacím tmelem z lahvičky s dávkovací špičkou. V případě potřeby zahradte prstem nebo špachtlí.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přetírat při pokojové teplotě	ca. 1 hod.
-----------------------------------	------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Clean Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

PODKLAD

Druh podkladu

Dřevo podle směrnic pro výrobu oken.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Vlhkost dřeva

13 % ± 2 %

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Všeobecné informace

Uvedené skladby povrchové úpravy slouží jako příklad.

Impregnace

Lazurovací:

Aquawood Primo (5453)

Krycí:

1 x Aquawood Primo A2 (5452)

Mezioperační schnutí: cca 4 hod.

Prostředky na ochranu dřeva používejte opatrně. Před použitím si vždy prostudujte příslušné technické listy a bezpečnostní listy použitých produktů.

Dodržujte prosím naše **ARL 056 – Pracovní směrnice pro použití prostředků na ochranu dřeva**.

Mezivrstva

Lazurovací:

Aquawood Intermedio DQ (5706) nebo Aquawood Intermedio ISO (5705)

Mezioperační schnutí: cca 2 hod.

Krycí:

Aquawood Intercare ISO (5503) nebo Aquawood Intercare SQ (5522) nebo Aquawood Intercare ES (5501)

Mezioperační schnutí: cca 4 hod.

Mezibroušení



Zrnitost P 220 – 240

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Nános produktu

1 x V-Fugensiegel Farblos, tönbar (7509000220) nebo V-Fugensiegel Weiß (7509050000)

Vrchní vrstva

Lazurovací:

Aquawood Finatop 40 (5140) nebo Aquawood Finapro 20 (5101)

Krycí:

Aquawood Covatop XT 20 (5020) nebo Aquawood Covapro 20 (5023)

Na vchodové dveře

Za účelem dosažení optimální chemické a mechanické odolnosti se doporučuje dodatečný nátěr Aquawood Protect (5128) (bezbarvý dvousložkový transparentní lak), případně alternativně použití systému Aquawood Protor nebo Aquawood Dura. Odchyłky od tohoto systémového doporučení mohou vést ke snížené odolnosti povrchu.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

250 ml polyetylenová lahvička s aplikační špičkou.

Barevné odstíny / stupně lesku

Standardní odstíny:

Farblos, tönbar (7509000220)

Weiß (7509050000)

Související produkty

Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029)

Aquawood Primo A2 (5452)

Aquawood Primo (5453)

Aquawood Intermedio ISO (5705)

Aquawood Intermedio DQ (5706)

Aquawood Intercare ISO (5503)

Aquawood Intercare SQ (5522)

Aquawood Finatop 40 (5140)

Aquawood Intercare ES (5501)

Aquawood Finapro 20 (5101)

Aquawood Covatop XT 20 (5020)

Aquawood Covapro 20 (5023)

Aquawood Protect (5128)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

GIS KÓD

BSW20

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
