

V-Fugensiegel

7509

Polnilo za fuge na vodni osnovi za lesena okna in vhodna vrata za industrijsko in komercialno uporabo

OPIS IZDELKA

Splošno

Polnilo za fuge na vodni osnovi in na osnovi akrilne disperzije, primerno za uporabo na prostem in v notranjih prostorih. Izdelek, ki je enostaven za obdelavo, zagotavlja zelo dobro zaščito pred vlago na območju čelnega lesa in kotnih spojev. Izdelek odlikujejo hitro sušenje, hitra vodoodpornost in dobra polnilna moč.

Posebne lastnosti in standardi za preskušanje




- »baubook ökologisch ausschreiben«
Izpolnjuje merila



- Francoska uredba DEVL1104875A
Označevanje gradbenih premaznih proizvodov glede emisij hlapnih škodljivih snovi: A+

Področja uporabe



Dimenzijsko stabilni leseni elementi na prostem in v zaprtih prostorih, na primer lesena okna ali vhodna vrata.

OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj +15 °C.
- Optimalni pogoji obdelave so med 15 - 25 °C pri relativni vlažnosti zraka 40 - 80 %.
- Barvni odtenek, združljivost in oprijem na podlago je treba preveriti na preskusni površini.
- Za doseganje optimalnega oprijema in dobrih mehanskih lastnosti je treba preprečiti nastanek zračnih žepov.
- Konico šobe po potrebi odrežite pod kotom, da dosežete želeno velikost izstopne odprtine. Izdelek nanesite neposredno v fugo, pri čemer fugo rahlo prekomerno zapolnite. Nato fugo z ustreznim orodjem ali s prstom (uporabite zaščito za roke!) ustrezno zgladite.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat. Odstopanja povzročajo težave s filmom in oprijemom ter slabšo vremensko in barvno obstojnost.

- Prosimo, upoštevajte naše **ARL 300 – delovne smernice za premazovanje dimenzijsko stabilnih in omejeno dimenzijsko stabilnih komponent – splošni del**, vključno s standardi in smernicami za izdelavo oken.

Način nanosa

Polnilo za V-fuge nanosite v fuge z uporabo koničaste PE-plastenke. Po potrebi fuge zgladite s prstom ali lopatico.

Oblika, karakteristike površine obdelovanca in način nanosa vplivajo na dejansko porabo. Natančne vrednosti porabe se lahko določijo samo s predhodnim vzorčnim premazom.

Časi sušenja

(pri 23 °C in 50-% rel. vl.)



Možnost prelakiranja pri sobni temperaturi	1 Ura/-e
--	----------

Navedene vrednosti so okvirne. Sušenje je odvisno od podlage, debeline premazne plasti, temperature, pretoka zraka in relativne vlažnosti.

Nizke temperature in/ali visoka vlažnost zraka lahko podaljšajo čas sušenja.

Izogibajte se neposredni sončni svetlobi!

Čiščenje delovnih naprav

8029

Takoj po uporabi očistite z vodo.

Za odstranjevanje zasušanih ostankov izdelka priporočamo Clean Aqua-Cleaner (8029) (razredčen z vodo v razmerju 1 : 1).

PODLAGA**Vrsta podlage**

Les v skladu s smernicami za izdelavo oken

Lastnosti podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez ločilnih snovi, kot so maščoba, vosek, silikon, smola, itd. in brez lesnega prahu; poleg tega je treba preveriti, ali je površina primerna za premazovanje.

Vlažnost lesa

13 % ± 2 %

STRUKTURA PREMAZA**Splošno**

Naslednje strukture premazov so vzorčne.

Impregnacija**Osnovni premaz:**

Aquawood Primo (5453)

Prekrivno:

1 x Aquawood Primo A2 (5452)

Vmesno sušenje: pribl. 4 Ura/-e

Sredstva za zaščito lesa uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in ustrezne tehnične liste izdelkov.

Prosim, upoštevajte naše **ARL 056 – delovne smernice za uporabo sredstev za zaščito lesa**.

Vmesno premazovanje**Osnovni premaz:**

Aquawood Intermedio DQ (5706) ali Aquawood Intermedio ISO (5705)

Vmesno sušenje: približno 2 uri

Prekrivno:

Aquawood Intercare ISO (5503) ali Aquawood Intercare SQ (5522) ali Aquawood Intercare ES (5501)

Vmesno sušenje: približno 4 ure

Vmesno brušenje

Zrnavost 220 – 240

Odstranite prah, ki je nastal zaradi brušenja.

Nanos izdelka

1 x V-Fugensiegel Farblös, tönbar (7509000220) ali V-Fugensiegel Weiß (7509050000)

Zaključni premaz**Osnovni premaz:**

Aquawood Finatop 40 (5140) ali Aquawood Finapro 20 (5101)

Prekrivno:

Aquawood Covatop XT 20 (5020) ali Aquawood Covapro 20 (5023)

Za vhodna vrata

Za doseganje optimalne kemične in mehanske odpornosti je priporočljiv dodaten nanos Aquawood Protect (5128) (brezbarvni dvokomponentni transparentni premaz) ali alternativno uporaba sistema Aquawood Protor oziroma Aquawood Dura. Odstopanja od tega sistemskega priporočila lahko povzročijo zmanjšano odpornost površine.

NAVODILA ZA NAROČANJE**Velikosti pakiranja**

Koničasta PE-plastenka, 250 ml

Barvni odtenki/stopnje sijaja**Standardna(-e) barva(-e):**

Farblös, tönbar (7509000220)

Weiß (7509050000)

Dodatni izdelki

Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Aquawood Primo A2 (5452)
 Aquawood Primo (5453)
 Aquawood Intermedio ISO (5705)
 Aquawood Intermedio DQ (5706)
 Aquawood Intercare ISO (5503)
 Aquawood Intercare SQ (5522)
 Aquawood Finatop 40 (5140)
 Aquawood Intercare ES (5501)
 Aquawood Finapro 20 (5101)
 Aquawood Covatop XT 20 (5020)
 Aquawood Covapro 20 (5023)
 Aquawood Protect (5128)

Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.

DODATNA NAVODILA**Rok trajanja/skladiščenje**

Najmanj 1 leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Odprte posode trdno zaprite in vsebino čim prej porabite.

GISCODE

BSW20

Varnostni podatki

Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani **www.adler-lacke.com**.