

Vivido Floor-Finish

4202

Lakier zabezpieczający na bazie wody o właściwościach antypoślizgowych dedykowany dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Nieźółknący lakier zabezpieczający do parkietu na bazie dyspersji kopolimeru poliuretanowo-akrylowego. Produkt można stosować 1-komponentowo lub, po dodaniu utwardzacza, 2-komponentowo. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na ścieranie, bardzo dobrą odpornością na zarysowania, specjalnymi właściwościami antypoślizgowymi, bardzo dobrą siłą wypełniania oraz doskonałą odpornością powierzchni na działanie czynników chemicznych.

Szczegółne właściwości i normy badań



- **ÖNORM EN 71-3**
Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)



- **DIN 53160-1 bądź. DIN 53160-2**
Odporność na działanie potu i śliny



- **ÖNORM C 2354**
Długi okres użytkowania zostanie osiągnięty w przypadku trzykrotnego naniesienia metodą polewania ze szlifowaniem międzyoperacyjnym. Osiągnięte zostaną wymagania klasy obciążenia A i B według normy ÖNORM C 2354. Klasa obciążenia C (przy przerabianiu 2-komponentowym).



- **Norma ÖNORM A 1605-12 (Powierzchnie mebli)**
Określenie odporność na działanie czynników chemicznych:
przy stosowaniu 1-składnikowym: 1-B
przy stosowaniu 2-składnikowym: 1-B1
Odporność na ścieranie:
przy stosowaniu 1-składnikowym: 4-E (≥ 0,9 N)
przy stosowaniu 2-składnikowym: 4-D (≥ 1,0 N)



- **ÖNORM A 3800-1 (odporność ogniowa)**
W połączeniu z trudnopalnym podłożem: trudnopalny, Q1, Tr1
- **BGR 181 i DIN 51130**
Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Spełnia wymagania klasy zapobiegania poślizgowi R9.



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Stosowanie 1K: Do średnio i intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych i parkietów, szczególnie w domach prywatnych. Spełnia wymagania klasy obciążenia A (umiarkowane obciążenie) i B (mocne obciążenie) zgodnie z normą ÖNORM C 2354.

Stosowanie 2K: Do szczególnie mocno obciążonych podłóg drewnianych i parkietów (klasa obciążenia C wg. normy ÖNORM C 2354) jak np. hole, biura, obszary działalności gospodarczej, restauracje, schody.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem oraz w trakcie stosowania należy dobrze wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Nie zamykać pojemników, których zawartość została zmieszana z utwardzaczem.
- Produkt Vivido Floor-Finish (4202) można aplikować opcjonalnie jako 1- lub 2-komponentowy. Ze względu na wyższą odporność i osiągnięcie najwyższej klasy obciążenia C zgodnie z normą ÖNORM C 2354 zalecamy aplikację **2-komponentową**.
- W przypadku aplikacji pędzlem zalecany jest pędzel akrylowy. Do aplikacji za pomocą wałka stosuje się wałki z krótkim włosiem.
- Należy zwrócić uwagę na równomierne rozprowadzenie lakieru.
- Wykonując próbki należy sprawdzić kolor, kompatybilność, jak również przyczepność do podłoża.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Proporcje mieszania



100 cz. wag. Vivido Floor-Finish (4202)
4 cz. wag. Aqua-Crosslinker 8481 (8481000210)

Dodać Aqua-Crosslinker 8481 (8481000210) do pojemnika i natychmiast energicznie wstrząsać przez 1 minutę.

lub Alternatywnie:

Aqua-Crosslinker 8481 (8481000210) należy dokładnie i bez grudek w mieszać do komponentu lakieru, cały czas mieszając.

Zalecamy, aby przed użyciem odczekać ok. 10 minut.

Czas przydatności mieszaniny do użycia



8 godz.

Nie można rozpoznać końca przydatności mieszaniny do użycia.

Nie jest możliwe dalsze przedłużanie czasu przydatności mieszaniny do użycia.

Podwyższone temperatury skracają czas przydatności mieszaniny do użycia.

Technika nanoszenia



	Pędzel	Wałek
Narzędzie do aplikacji	Miękki pędzel akrylowy	Wałek z krótkim włosiem

Ilość nanoszona jednorazowo (ml/m²)	100 - 125
-------------------------------------	-----------

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można szlifować i ponownie lakierować	ok. 4 godz.
Można chodzić	ok. 8 godz.

Uwaga: Nie należy układać dywanów przez co najmniej 8 dni.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Aby schnięcie przebiegało bez problemów, należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu oczyścić wodą z mydłem.

Do usuwania przyschniętych pozostałości produktu polecamy produkt Clean Abbeizer-Express (8313).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Drewno drzew liściastych i iglastych (drewno lite)

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Wilgotność drewna

Drewno drzew liściastych: 12 ± 2%

Drewno drzew iglastych: 15 ± 2%

Przygotowanie podłoża

Drewno drzew liściastych: papierem o granulacji 150 - 180

Drewno drzew iglastych: papierem o granulacji 120 - 150

W przypadku występowania niewielkich pęknięć i fug należy je wypełnić mieszaniną składającą się z 1 części wag. pyłu szlifierskiego i ok.5 części wag. Vivido Floor-Fill (4207). Po ok. 1 godzinie schnięcia zaszpachlowane miejsce przeszlifować papierem o granulacji 120 - 150.

BUDOWA POWŁOKI

Podkład

1 x Vivido Floor-Start (4205)

Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 2 godziny

Nie szlifować Vivido Floor-Start (4205).

Międzywarstwa

1 x Vivido Floor-Finish (4202)

Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 4 godz.

Szlifowanie międzyoperacyjne

Przed nałożeniem ostatniej warstwy należy wykonać delikatne szlifowanie międzyoperacyjne papierem o granulacji 240 lub za pomocą używanej siatki ścierniej o granulacji 120 lub drobniejszej.

Usunąć pył ze szlifowania.

Dłuższy czas schnięcia międzyoperacyjnego (najlepiej schnięcie przez noc) poprawia szlifowalność.

Należy unikać przeszlifowań, gdyż może to prowadzić do powstania różnic w podkreśleniu rysunku drewna, które w wyniku żółknięcia spowodowanego starzeniem się drewna będą się dodatkowo pogłębiać.

Warstwa nawierzchniowa

1 x Vivido Floor-Finish (4202)

PIELĘGNACJA I RENOWACJA**Czyszczenie & pielęgnacja**

Czyścić wodą lub łagodnymi domowymi środkami czyszczącymi po raz pierwszy po 14 dniach.

Do czyszczenia można dodać do wody Clean-Parkettreiniger (7207).

Odświeżyć uszczelniacz za pomocą Clean Parkett-Care (7204) w zależności od zastosowania i w razie potrzeby.

Renowacja

Mocno zużyty lakier zeszlifować za pomocą specjalnej walcowej szlifierki do podłóg. Do obrzeża stosować maszynę do szlifowania kątów lub szlifierkę mimośrodową. Dalszy sposób postępowania jak w przypadku nowej powłoki (patrz budowa powłoki)

Wskazówka: Podłogi z gotowych elementów parkietu nie malować Vivido Floor-Finish (4202), tylko potraktować Clean Parkett-Care (7204).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

1 l, 4,5 l

Odcienie barwy / stopnie połysku

Vivido Floor-Finish Farblos, Matt (4202050253)
Vivido Floor-Finish Farblos, Seidenglänzend (4202077977)

Produkty dodatkowe

Clean Abbeizer-Express (8313)
Aqua-Crosslinker 8481 (8481)
Clean Parkett-Care (7204)
Clean-Parkettreiniger (7207)
Vivido Floor-Fill (4207)
Vivido Floor-Start (4205)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane techniczne

Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna według dyrektywy 2004/42/EG dla Vivido Floor-Finish (kat A/j): 140 g/l.
Vivido Floor-Finish zawiera maksymalnie 80 g/l LZO.

GISCODE

W3+

Deklaracja składników zgodnie z wytycznymi VdL-RL 01

Dyspersja PUR / Woda / Eter glikolowy / Dodatki reologiczne / Dodatki do powierzchni międzyfazowej / Środki zwilżające / Dodatki powierzchniowe / Środki konserwujące w puszcze

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masę reakcyjną 5-chloro-2- metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2- metylo-3(2H)-izotiazolonu (3:1). Może wywoływać reakcje alergiczne.

Informacje dla alergików dostępne pod numerem telefonu +43 5242 6922-713.

Dane BHP

Również podczas stosowania produktów o niskiej zawartości szkodliwych substancji należy przestrzegać zwyczajowych procedur ochronnych.

Podczas szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P2 / P3.

Jeśli potrzebna jest porada lekarska, należy przygotować opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W czasie stosowania i suszenia należy zapewnić dobrą wentylację.

Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić.

Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych czy do gleby. Do recyklingu należy oddawać tylko pojemniki opróżnione z pozostałości, pozostałości materiałów płynnych można utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiałów jako farby utwardzone lub odpadki domowe.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl
