

Woodfill-Reparaturspachtel

7519

Uniwersalna dwukomponentowa szpachla dedykowana dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Uniwersalna, dwukomponentowa szpachla poliestrowa do wyrównywania ubytków w drewnie. Specjalnie opracowana do dużych i małych napraw drewna od 3 do 30 mm w jednej operacji roboczej. Szpachla charakteryzuje się minimalnym kurczeniem podczas suszenia, wysoką elastycznością, bardzo dobrą obrabialnością oraz doskonałą szlifowalnością.

Obszary zastosowania



Drewniane elementy budowlane utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych, jak np. drewniane okna i drzwi zewnętrzne.

Odpowiednia do napraw i poprawek na niewielkich powierzchniach. Do szpachlowania całych powierzchni zalecamy stosowanie odpowiednich szpachlówek powierzchniowych, takich jak np. Feinspachtel (7525) lub Kunstharzspachtel (7523).

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Ciepło przyspiesza, zimno spowalnia reakcję utwardzania.
- Jak wszystkie szpachlówek poliestrowe, utwardza się szybciej w grubszych warstwach niż w cieńszych. Szybkie utwardzanie od ok. 3 mm.
- Woodfill-Reparaturspachtel jest dozowana za pomocą specjalnego dozownika Woodfill.
- Oba komponenty są ze sobą tak długo mieszane, dopóki nie powstanie jednolity kolor.
- Nałożyć Woodfill za pomocą szpachli na naprawiany obszar i wygładzić.
- Nadmiar materiału natychmiast usunąć.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Niestosowanie się do powyższego prowadzi do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością, jak również pogorszenia odporności na czynniki atmosferyczne i stabilności koloru.


Proporcje mieszania

Dokładne wymieszanie odbywa się za pomocą Spachtel Dosiergerät (7521)

Czas przydatności mieszanki do użycia

20 minut(y)

Przedłużenie czasu przydatności mieszanki do użycia nie jest możliwe.

**Technika nanoszenia****Metoda nanoszenia****Szpachlowanie**

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można szlifować

ok. 1 - 3 godz.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu Nitro-Verdünner 8017 (8017). Utwardzona szpachlówka nie może już być usuwana za pomocą rozpuszczalników, lecz tylko mechanicznie lub w wysokich temperaturach (> 200 °C).

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno drzew liściastych i iglastych (drewno lite)

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Warunkiem długiej trwałości powłoki jest przestrzeganie zasad konstrukcyjnej ochrony drewna.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Karta BFS nr 18

BUDOWA POWŁOKI**Informacje ogólne**

Przedstawione poniżej budowy powłoki są przykładowe.

Naniesienie produktu

Woodfill-Reparaturspachtel (7519)

Szlifowanie międzyoperacyjne

Zaszpachlowane miejsca przeszlifować papierem o granulacji odpowiedniej dla danego podłoża.

Należy unikać przeszlifowań, gdyż może to prowadzić do powstania różnic w podkreśleniu rysunku drewna, które w wyniku żółknięcia spowodowanego starzeniem się drewna będą się dodatkowo pogłębiać.

Usunąć pył ze szlifowania.

Aby zapewnić dobrą przyczepność międzywarstwy, szlifowanie międzyoperacyjne należy wykonać bezpośrednio przed naniesieniem kolejnej warstwy lakieru.

Impregnacja

W razie potrzeby, w zastosowaniach na zewnątrz w celu ochrony przed sinizną, rozwojem grzybów i atakiem owadów zaimpregnować 1x produktem Pullex Imprägnier-Grund (4436) (dotyczy drewna o klasie trwałości 3 - 5 wg normy EN 350).

Nie malować większych miejsc zaszpachlowanych.

Środki ochrony drewna należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i kartami technicznymi danych produktów.

Prosimy zapoznać się z naszymi wytycznymi **ARL 056 - Wytyczne stosowania środków ochrony drewna**.

Podkład

1 x Vivido Alkyd-Primer (4501)

Szlifowanie międzyoperacyjne



Papierem o granulacji 220 - 280

Usunąć pył ze szlifowania.

Międzywarstwa

Vivido Samtalkyd (4514) lub Vivido Brilliantalkyd (4503) lub Vivido Varicolor (4117)

Lakierowanie nawierzchniowe

Vivido Samtalkyd (4514) lub Vivido Brilliantalkyd (4503) lub Vivido Varicolor (4117)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

1350 g, w tym utwardzacz 96857

Odcienie barwy

Kolor(y) standardowy(e):

Beige - inkl.Härter (7519080971)

Weiß - inkl.Härter (7519080972)

Produkty dodatkowe

Vivido Varicolor (4117)

Vivido Alkyd-Primer (4501)

Vivido Brilliantalkyd (4503)

Nitro-Verdünner 8017 (8017)

Pullex Imprägnier-Grund (4436)

Vivido Samtalkyd (4514)

Spachtel Dosiergerät (7521)

Feinspachtel (7525)

Kunstharzspachtel (7523)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 1.5 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Podczas prac szlifierskich należy stosować filtr przeciwpyłowy przynajmniej P2 jako środek ochrony indywidualnej chroniący przed pyłem ze szlifowania i pyłem drzewnym. W przypadku drewna drzew liściastych (gł. buk, dąb) zaleca się stosowanie filtra przeciwpyłowego P3.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**
